# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2005-167175

(43)Date of publication of application: 23.06.2005

(51)Int.Cl.

H01L 51/00 H01L 29/786 H01L 29/861

H05B 33/22

(21)Application number: 2004-059625

(71)Applicant:

**NOVALED GMBH** 

(22)Date of filing:

03.03.2004

(72)Inventor:

**KUEHL OLAF** 

HARTMANN HORST ZEIKA OLAF

PFEIFFER MARTIN YOUXUAN ZHENG

(30)Priority

Priority number: 2003 10357044

Priority date: 04.12.2003

Priority country: DE

# (54) METHOD FOR DOPING ORGANIC SEMICONDUCTOR WITH QUINONE DIIMINE DERIVATIVE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic dopant that is easily handled in the manufacturing process and is capable of fabricating organic semiconductors with high reproducibility.

SOLUTION: To dope organic semiconductor matrix materials and change the electrical properties, the organic dopant must be an organic mesomere compound which is quinone, quinone derivative, 1, 2, 3-Dioxaborin or 1, 3, 2-Dioxaborin derivative, and the volatility of the above organic mesomere compound must be lower than that of Tetrafuoro-Tetracyano quinonedi methane (F4TCNQ) under identical vaporization conditions.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of

rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (i9) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2005-167175 (P2005-167175A)

(43) 公開日 平成17年6月23日 (2005.6.23)

(51) Int.C1. <sup>7</sup>	F 1		テーマコード(参考)
HO1L 51/00	HO1L 29/28		3K007
HO1L 29/786	HO5B 33/22	D	5F110
HO1L 29/861	HO1L 29/78	618B	
HO5B 33/22	HO1L 29/91	G	

		審査計	帚求 有 請求項の数 25 OL (全 57 頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日 (31) 優先權主張番号 (32) 優先日 (33) 優先權主張国	平成16年3月3日 (2004.3.3)	(74) 代理人(74) 代理人(74) 代理人	ノヴァレッド・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツングドイツ連邦共和国、O13O7 ドレスデン、タッツベルク、49 100080034 弁理士 原 謙三 100113701 弁理士 木島 隆一
		ı	- 現形 貝に配く

(54) 【発明の名称】有機半導体をキノンジイミン誘導体によってドーピングする方法

# (57)【要約】 (修正有)

【課題】製造プロセスでより簡単に取り扱え、再現性よく有機半導体を製造できる有機ドーパントを提供する。

【解決手段】有機半導体マトリックス物質をドーピングしてその電気特性を変化させるために、有機ドーパントとして有機メソメリー化合物を使用し、前記メソメリー化合物が、キノン、キノン誘導体、1,2,3ージオクサボリン、または1,3,2ージオクサボリン誘導体であり、前記メソメリー化合物の揮発性が、同一の気化条件下で、テトラフルオロテトラシアノキノンジメタン(F4TCNQ)よりも低いこと。 【選択図】なし

#### 【特許請求の範囲】

# 【請求項1】

有機半導体マトリックス物質をドーピングしてその電気特性を変化させるための、有機ドーパントとしての有機メソメリー (mesomere)化合物の使用であって、

上記メソメリー化合物が、キノン、または、キノン誘導体、または、1, 3, 2-ジオクサボリン、または、1, 3, 2-ジオクサボリン誘導体であり、

上記メソメリー化合物の揮発性が、同一の気化条件下で、テトラフルオロテトラシアノキノンジメタン(F4TCNQ)よりも低いことを特徴とする、使用。

# 【請求項2】

【化1】

# 【化2】

(ただし、一般式 I V中、m=1、2、3、4であり、一般式 V または V I 中、m=0、1、2、3、4である)

# で表され、

キノイド環または芳香族環は、置換されているか、置換されていないか(R=H)、または、少なくとも1つの芳香族環と縮環しており、

-M-は、2価原子または2価架橋原子を有する基であり、

=T, =U, =V, =X, =Yまたは=Zは、2 重結合で結合する原子、または、メソメリー効果 (mesomer)および/または誘起的吸引性を有する残基を持つ原子団 (Atomgrup

## pen)であり、

ZBは、2結合原子、または、2結合多原子架橋であることを特徴とする、請求項1に 記載の化合物の使用。

## 【請求項3】

# 上記符号が、


-M-d、-O-, -S-, -NR-または-C (=Z) -, yましくは-O-, -S -または-NR-または好ましくは-C (=Z) -であり、

=T, =U, =V, =W, =X, =Yまたは=Zは、同じであるか、または、異なっており、-般式S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、およびS21

# 【化3】

からなる群より選択されており、

置換基AAは、一般式T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T1 0、T11、T12、T13、T14、T15、およびT16 [1k4]



からなる群より選択されており、 AAは、上記化合物の他の残基Rと多員環を形成することができ、

一般式VIII、IX、またはXにおけるZは、直接結合しているか、または、1原子基、若しくは飽和または不飽和の多原子基であり、

一般式XXおよびXXIにおけるA、B、D、E、F、G、H、Kは、同じであるか、 または異なり、

=N-, =P-または=CR-から選択され、

Rは、水素原子、または、残基であることを特徴とする、請求項2に記載の化合物の使用。

# - 【請求項4】

置換基T, U, V, W, X, YおよびZは、同じであるか、あるいは、異なっており、一般式S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S14、S15、およびS16

【化5】


からなる群より選択されており、

Rは、有機残基、または、水素であることを特徴とする、請求項3に記載の化合物の使用。

#### 【請求項5】

上記置換基T, U, V, W, X, YおよびZは、同じであるか、または、異なっており、一般式S1、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、およびS16

[化6]



からなる群より選択されており、

Rは、有機残基、または、水素であることを特徴とする、請求項3に記載の化合物の使用。

#### 【請求項6】

上記置換基T, U, V, W, X, YおよびZは、同じであるか、あるいは、異なっており、一般式S3、S4、S6、S7、S8、S9、S10、S15、およびS16 【化7】

からなる群より選択されており、

Rは、有機残基、または、水素であり、基S8のR13は、有機残基、水素または-CF。であることを特徴とする、請求項3に記載の化合物の使用。

# 【請求項7】

上記化合物は、キノン、または、少なくとも2つの縮環していないキノイド構造を含むキノン誘導体であって、上記キノイド構造は、直接、または、架橋-ZB-を介して、 $1\sim10$ 個の架橋原子団と相互に結合しており、上記架橋原子団は、炭素原子、ヘテロ原子、または、炭素原子およびヘテロ原子であることを特徴とする、請求項 $1\sim6$ のいずれか1項に記載の化合物の使用。

# 【請求項8】

上記化合物 2, 3, 4, 5 または 6 は、それぞれ 5 または 6 個の炭素原子を有するキノイド環構造を含み、上記炭素原子は、少なくとも一部が、ヘテロ原子により置換されていることを特徴とする、請求項 1 ~7 のいずれか 1 項に記載の化合物の使用。

# 【請求項9】

少なくとも2つ、それ以上、または、全ての上記キノイド環構造が、メソメリー (meso mere)結合しながらより大きなキノイド構造に縮環しているか、あるいは、不飽和架橋によって相互にメソメリー結合していることを特徴とする、請求項8に記載の化合物の使用

# 【請求項10】

化合物 1, 2, 3, 4, 5 または 6 が、1, 3, 2 - ジオクサボリン環を含むことを特徴とする、請求項 1 に記載の化合物の使用。

## 【請求項11】

上記1,3,2-ジオクサボリン環の少なくとも2つ、それ以上、または、全てが、メソメリー結合および/または芳香族結合しながら、場合によっては、他の芳香族環を介し

て縮環しているか、あるいは、不飽和架橋によって相互にメソメリー結合していることを 特徴とする、請求項10に記載の化合物の使用。

# 【請求項12】

メソメリー1、3、2-ジオクサボリン化合物は、一般式L 【化8】

Formel L


#### で表され、

Aは、2価残基であり、該2価残基は、1つ以上の炭素原子を含み、 該炭素原子は、一部または全てがヘテロ原子により置換され、

mはOまたはO以上の整数であり、

Xは、1 座配位子であり、2つの配位子Xは、2 座配位子を形成することができ、または、

上記メソメリー 1 、3 、2 ージオクサボリン化合物は、一般式 L I 【化9】



Formel LI


# で表され、

Qは、3価残基であり、Xは、1 座配位子であり、2つの配位子Xは、2 座配位子を形成することができることを特徴とする、請求項1 に記載の化合物の使用。

# 【請求項13】

Aは、一般式

【化10】



、-(C(R1)=C(R2)-)n(ただし、nは1, 2, 3, 4, 5または6に等しい)、および-NR1-からなる群より選択されており、

 $Z_1$ 、 $Z_2$  および $Z_3$  は、2価原子(団)または3価原子(団)であり、残基R1,R2の1つまたは両方は、隣接する1,3,2-ジオクサボリン環の1つまたは両方と1つの環を形成することを特徴とする、請求項12に記載の化合物の使用。

#### 【請求項14】

Qは、一般式


【化11】

・窒素、N(r)リール) $_3(r)$ リールは、 $\Lambda$ テロアリールを含む)、がおよびP(r)リール) $_3(r)$ リールは $\Lambda$ テロアリールを含む)からなる群より選択され、

Z4、Z5およびZ6は、3価原子(団)であり、Wは、3価原子または3価原子団であり、nは0、1、2、3または4に等しいことを特徴とする、請求項12に記載の化合物の使用。

#### 【請求項15】

上記メソメリー 1, 3, 2 - ジオクサボリン化合物は、一般式 L I I 【化12】



Formel LII

で表され、Xは、1座配位子であり、2つの配位子Xは、2座配位子を形成することができ、R4、R5は、1, 3, 2-ジオクサボリン環を含む有機残基であることを特徴とする、請求項12に記載の化合物の使用。

# 【請求項16】

上記化合物1、2、3、4、5または6は、アリール残基を含み、アリール残基は、相互に、、上記化合物の1つ以上のキノイド構造と、または、上記化合物の1つ以上の1,3,2-ジオクサボリン環と縮環していることを特徴とする、請求項1~15のいずれか1項に記載の化合物の使用。

#### 【請求項17】

上記化合物は、N, N' - ジシアン- 2, 3, 5, 6 - テトラフルオロ- 1, 4 - キノンジイミン、N, N' - ジシアン- 2, 5 - ジクロロ- 1, 4 - キノンジイミン、N, N' - ジシアン- 2, 5 - ジクロロ- 3, 6 - ジフルオロ- 1, 4 - キノンジイミン、N, N' - ジシアン- 2, 3, 5, 6, 7, 8 - n + サフルオロ- 1, 4 - ナフトキノンキノンジイミン、1, 4, 5, 8 - テトラヒドロ- 1, 4, 5, 8 - テトラナア - 2, 3, 6, 7 - テトラシアノアントラキノンおよび/または 2, 2, 7, 7 - テトラフルオロ- 2, 7 - ジヒドロ- 1, 3, 6, 8 - ドクサー 2, 7 - ジボラーペンタクロローベンゾ [e ] ピレンのうちの 1 つであることを特徴とする、請求項 1 ~ 1 6 のいずれか 1 項に記載の

# 化合物の使用。

#### 【請求項18】

上記マトリックス物質は、ホール伝導性であることを特徴とする、請求項1~17のいずれか1項に記載の化合物の使用。

#### 【請求項19】

上記マトリックス物質は、部分的に、または、全部が、金属フタロシアニン錯体、ポルフィリン錯体、オリゴチオフェン化合物、オリゴフェニル化合物、オリゴフェニレンビニレン化合物、オリゴフルオレン化合物、ペンタゼン化合物、トリアリルアミン単位を有する化合物、および/または、スピロービフルオレン化合物からなることを特徴とする、請求項1~18のいずれか1項に記載の化合物の使用。

#### 【請求項20】

ドーパント対マトリックス分子またはポリマーマトリックス分子のモノマー単位のモルドーピング比率は、 $1:1\sim1:10,000$ であることを特徴とする、請求項 $1\sim19$ のいずれかに記載の方法。

#### 【請求項21】

有機マトリックス分子と有機ドーパントとを含む有機半導体物質であって、ドーパントが、請求項1~19のいずれか1項に記載の1つ以上の化合物であることを特徴とする、 有機半導体物質。

#### 【請求項22】

ドーパント対マトリックス分子またはポリマーマトリックス分子のモノマー単位のモルドーピング比率が、 $1:1\sim1:10,000$ であることを特徴とする、請求項21に記載の有機半導体物質。

#### 【請求項23】

請求項21または22に記載の有機マトリックス分子と有機ドーパントとを含む有機半 導体物質の製造方法であって、

上記ドーパントは、加熱および/または照射することにより、ドーパントを放出する前 駆体化合物から気化することを特徴とする方法。

# 【請求項24】

有機半導体物質は、有機ドーパントによって、半導体マトリックス物質の電気特性を変化させるためにドープされており、ドーピングは、請求項1~20のいずれか1項に記載の化合物の少なくとも1つ以上を使用して行われている、有機半導体物質を含む電子素子

# 【請求項25】

有機発光ダイオード(OLED)、光電池、有機太陽電池、有機ダイオード、または有機電界効果トランジスタである請求項24に記載の電子素子。

#### 【発明の詳細な説明】

# 【技術分野】

## [0001]

本発明は、有機半導体マトリックス物質をドーピングしてその電気特性を変化させるための、有機ドーパントとしての有機メソメリー化合物 (organischen mesomeren Verbindung) の使用と、ドープされた半導体マトリックス物質と、ドープされた半導体マトリックス物質を含む電子素子 (elektronisches Bauelement) とに関するものである。

# 【背景技術】

## [0002]

数十年前からすでに、シリコン半導体のドーピングは、標準的技術である。この技術では、物質中に電荷担体を生成することにより、まずかなり低い伝導性を上昇させ、使用するドーパントの種類に応じて、半導体のフェルミ準位を変更する。

# [0003]

同じく、数年前から、有機半導体の導電性は、そのドーピングにより、強い影響を受け

ることも知られている。このような有機半導体マトリックス物質は、電子供与性(Elektronendonator-Eigenschaften)の良好な化合物、または、電子受容性(Elektronenakzepto r-Eigenschaften)の良好な化合物から構成されている。電子供与物質のドーピングのために、テトラシアノキノンジメタン(TCNQ)または2、3、5、6ーテトラフルオロテトラシアノー1、4ーベンゾキノンジメタン(F4TCNQ)などの強い電子受容体(Elektronen-Akzeptor)が知られている(例えば、非特許文献1、2参照)。M. Pfeiffer、A. Beyer、T. Fritz、K. Leo、Appl. Phys. Lett.、73(22)、3202-3204(1998).および J. Blochwitz、M. Pheiffer、T. Fritz、K. Leo、Appl. Phys. Lett.、73(6)、729-73 1 (1998)。これらは、電子供与型ベース物質(ホール輸送物質)における電子移動プロセスによって、いわゆるホールを生成する。ホールの数および移動度によって、ベース物質の伝導性が、かなり大きく変化する。ホールの数および移動度によって、ベース物質の伝導性が、かなり大きく変化する。ホール輸送特性を有するマトリックス物質としては、例えばN、N'ー過アリール化ベンジジンTPDまたはN、N'、N'ー過アリール化スターバースト化合物(物質TDATAなど)、あるいは、特定の金属フタロシアニン(特に、亜鉛フタロシアニンZnPcなど)が知られている。

【非特許文献1】M. Pfeiffer, A. Beyer, T. Fritz, K. Leo, Appl. Phys. Lett., 73(22), 3202-3204(1998)

【非特許文献2】J. Blochwitz, M. Pheiffer, T. Fritz, K. Leo, Appl. Phys. Lett., 73 (6), 729-731 (1998)

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

しかし、これまでに試験された化合物を、工業的に使用するには、ドーピングされた半 導体有機層、または、このようなドーピング層を有する対応する電子素子を製造する際に 、不利点がある。なぜなら、巨大技術的な製造設備(grosstechnischen Produktionsanla gen) またはこのような工業的規模 (Technikumsmassstab) では、製造プロセスを必ずし も正確に制御できないからである。その結果、所望の製品品質を得るためにプロセス内で の制御および調整がより複雑になるか、あるいは、望ましくない製品誤差が生じてしまう 。既知の有機電子供与体を使用する場合、電子素子構造(例えば、発光ダイオード(OL ED)、電界効果トランジスタ(FET)または太陽電池自体)について、さらに問題が 生じる。上記の製造問題は、ドーパントを取り扱う際に、望ましくない不均一性が電子素 子に生じるか、あるいは、望ましくない電子素子の劣化現象につながる可能性があるから である。しかし、同時に、使用するドーパントは、適切な電子親和性、および、その他の 用途に応じた適切な特性を有している必要がある。なぜなら、例えばドーパントが、任意 の条件下で、有機半導体層の伝導性、または、他の電気特性も決定するからである。 って、本発明の目的は、有機半導体をドーピングするための有機ドーパントを提供するこ とであり、この有機ドーパントは、製造プロセス時により簡単に取り扱えるものであり、 有機半導体物質をより再現可能なようにに製造できる電子部品につながるものである。

# 【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明では、上記目的は、有機メソメリー化合物を、有機ドーパントとして使用することにより達成される。有機メソメリー化合物は、キノンまたはキノン誘導体、特に、置換、非置換、または、縮環(anelliertes)キノンまたはキノン誘導体、または、1、3、2ージオクサボリン(Dioxaborin)または1、3、2ージオクサボリン誘導体、特に、非置換、置換、または、縮環1、3、2ージオクサボリンまたは1、3、2ージオクサボリン誘導体である。また、有機メソメリー化合物の揮発性は、同じ気化条件下で、テトラフルオロテトラシアノキノンジメタン(F4TCNQ)よりも低い。なお、本発明においてキノン誘導体は、特にキノイド化合物(chinoide Systeme)と解される。このキノイド化合物では、1つ、2つまたはそれ以上のキノイド酸素原子が、メソメリー効果を有しおよび/または誘起的電子吸引性の(induktiv elektronenziehenden)2重結合で結合する置換基(doppelbindungsgebundenen Substituenten)、特に、以下に記載のような置換基に

よって置換されている。なお、誘起的電子吸引性の残基とは、炭素に対して、特に、不飽を和な1つの炭化水素に対して、-I-効果を有している残基と解される。より高い気化温度、または、同じ条件下でのより低い揮発性によって、製造プロセスを、より良好に制御でき、かつ、より簡単に再現可能なように実施できるようになる。なお、キノンまたはその誘導体、または、1、3、2ージオクサボリンまたはその誘導体を、ドーパントとして提供することにより、これらの低い拡散係数のために、各素子では経時変化しない部品構造(zeitlich gleichbleibende Bauteilen)が保証される。ドーパントの電子親和性が有利なものである場合、有機半導体マトリックスの導電性を十分なものにできる。さらに、このドーパントは、接触部からドープされる層への電荷担体注入を改善できる。さらに、ドープされた有機半導体物質、および、その結果として生じる電子素子の長期安定性は、本発明で使用する化合物によって改善される。このことは、例えば時間が経つとともに見られるドーパント濃度の低下に関連している。さらに、このことは、ドープされた層の安定性に関連している。ドープされた層は、電子光学部品のドープされていない層に隣接している。その結果、電子光学部品の電子光学的特性(所定の波長での光出力(Lichtausbeute)や太陽電池の効率など)の長期的安定性が増す。

#### [0006]

好ましい他の発展形態は、従属請求項に記載する。

# 【発明の効果】

#### [0007]

本発明にかかる有機ドーパントとしての有機メソメリー(mesomere)化合物の使用は、以上のように、上記メソメリー化合物が、キノン、または、キノン誘導体、または、1,3,2ージオクサボリン、または、1,3,2ージオクサボリン誘導体であり、上記メソメリー化合物の揮発性が、同一の気化条件下で、テトラフルオロテトラシアノキノンジメタン(F4TCNQ)よりも低いという構成を備えているので、製造プロセスを、より良好に制御でき、かつ、より簡単に再現可能なように実施できるようになる。また、キノンまたはその誘導体の低い拡散係数のために、各素子では経時変化しない部品構造(zeitlich gleichbleibende Bauteilen)が保証される。

# 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0008]

本発明の実施形態について説明すると以下のとおりである。

本実施形態では、揮発性は、同じ条件下(例えば、 $2\times10^{-4}$  Paの圧力、および、所定の気化温度、例えば150%)で測定した気化速度(Verdampfungsrate)として、または、他は同じ条件下で、時間単位(nm/秒)毎の層厚成長として測定した基板の蒸着速度(Bedampfungsrate)として決定してもよい。本発明の化合物の揮発性は、好ましくは、F4TCNQの0.95または0.96以下、特に好ましくは0.86以下、さらに好ましくは0.56以下、特に好ましくは0.16以下または0.056以下またまたまた

#### [0009]

本発明の化合物の基板への蒸着速度は、例えば、OLEDを製造する際に一般的に使用されているような水晶厚モニター(Quartz-dickenmonitors)によって測定してもよい。特に、マトリックス物質とドーパントとの蒸着速度の比率は、2つの別々の水晶厚モニターを使用してこれらを別々に測定することによって決定してもよい。これは、ドーピング比率を設定するためである。

#### [0010]

F4TCNQの揮発性に対する相対的な揮発性は、それぞれ、純粋な化合物(reinen Verbindung)の揮発性、または、任意のマトリックス物質(例えばZnPc)からの揮発性に関するものである。

# [0011]

本発明で使用する化合物は、ほぼ、または、事実上、分解せずに気化する性質を有していることが好ましい。しかし、場合によっては、本発明で使用する化合物を遊離させるよ

うな目的を持つ前駆体が、ドーパント源 (Dotandenquelle) として用いることができる (例えば、例えば揮発性または不揮発性の無機または有機酸の酸添加塩 (Saeureadditionss alze)、または上記化合物の電荷移動錯体 (Charge-Transfer-Komplex))。ただし、酸または電子供与体は、不揮発性または弱揮発性であるか、あるいは、電荷移動錯体自体が、ドーパントとして作用することが好ましい。

#### [0012]

ドーパントは、以下のように選択されていることが好ましい。すなわち、任意のマトリックス物質(例えば、亜鉛フタロシアニンまたは他の以下に記載のマトリックス物質)について、同じ条件下(特にドーピング濃度(モル比率 ドーパント:マトリックス、層厚、電流の強さ)のような条件)において、F4TCNQと全く同じ、または、好ましくは、F4TCNQよりも高い伝導度となるように、ドーパントが選択されていることが好ましい。例えば、伝導度(S/cm)は、ドーパントとしてF4TCNQを使用する場合の電導性の1.1倍、1.2倍と同じ/よりも大きい、または、1.5倍または2倍と同じ/よりも大きい。

#### [0013]

本発明で使用されるドーパントは、以下のように選択されていることが好ましい。すなわち、このドーパントがドープされた半導体有機マトリックス物質の伝導度(S/cm)は、温度が100℃から室温(20℃)に変化した後も、100℃のときの値の20%以上、好ましくは30%以上、特に好ましくは50%以上または60%であるように選択されている。

## [0014]

上記の好ましいホール輸送物質HTのためのドーパントとして、本発明では、様々なキノン誘導体のほかに1,3,2ージオクサボリンを使用できる。

#### [0015]

#### 〔キノイド構造〕

本発明に基づいて使用されるキノイド化合物では、(キノイド化合物は、オルトまたはパラキノン組織でもよく、多核キノイド構造の場合、混合オルトーパラキノイド構造が生じることもある)キノイド化合物の1, 2, 3または4つまたは全てのキノイド=〇-基が、以下に置換基S1~S11,S13~S21のために規定されているような群から選択されていてもよい。また、場合によっては、S1を含まないこともあるが、この場合には、置換基は、後述のように規定されている。

## [0016]

本発明に基づいて使用されるキノイド化合物では、キノイド=O-基を置換する、1、2、3、4つまたはそれ以上または全ての置換基は、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S14、S15、およびS16 (場合によっては、S1を含まない)からなる群より選択されていてもよい。または、S1、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S14 およびS16 (場合によってはS1を含まない)からなる群より選択されていてもよい。または、S3、S4、S6、S7、S8 、S9、S10 、S15 、S150、S160 (場合によってはS15 会まない)からなる群より選択されていてもよい。

#### [0017]

本発明に基づいて使用されるキノイド化合物では、キノイド=O-基を置換する1、2、3、4つまたはそれ以上または全ての置換基は、S1、

S5、S7、S8、S9、S11、S14、S16、S17、S18、S19、S20、 およびS21 (場合によってはS1を含まない) からなる群、または、S1、S5、S8、S9、S11、S14、S16、およびS18 (場合によってはS1を含まない) からなる群から選択されていてもよい。

# [0018]

特に、キノイド基=Oを置換する1、2、3、4つまたはそれ以上または全ての置換基は、= $C(CN)_2$ 、=N(CN)、= $N(NO_2)$ 、=C(CN)(C(O)R)、ま

たは=N(C(O)R)でもよい。好ましくは、キノイド構造の1、2、3、4つまたは複数または全てのキノイド置換基は、メソメリー結合した $=NO_2$ および/または=C(O)R基を含んでいてもよい。

[0019]

本発明では、以下のキノイド基本骨格を有する化合物を使用できる。 【0020】 【化1】

[0021]

【化2】

ただし、化合物3、3 b、3 c では、mは、0, 1, 2, 3, 4  $\sim$  6 またはそれ以上であってもよい。

#### [0022]

また、化合物 $25\sim27$ では、基Mの置換基Zが、他の置換基X, Y, V, Wとは同じであっても異なっていてもよい。

#### [0023]

ただし、化合物 25では、2つの基M、または、=C=Zに等しいMにおいては、2つの基Zが、同じであっても、異なっていてもよい。

#### [0024]

また、化合物32では、1つまたは2つの基Mが=C=Zではないことが好ましい。 【0025】

記載の化合物は、それぞれ、全ての立体異性体(Stereoisomere)、特に、シン異性体 およびアンチ異性体(syn- und anti-Isomere)を含んでいてもよい。ただし、シン異性 体およびアンチ異性体がそれぞれ立体的に可能なものであることを条件とする。

## [0026]

置換基T, U, V, W, X, Y, Zは、この場合、好ましくは、メソメリー効果を有する、および/または、炭素または炭化水素、特に飽和炭化水素に関し誘起的吸引性を有し、2重結合で結合された置換基であることが好ましい。

# [0027]

特に、化合物 $1\sim33$ では、置換基T, U, V, W, X, Yおよび/またはZが、それぞれ同じであっても、あるいは、異なっていてもよく、一般式一般式S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、およびS21

【化3】

からなる群より選択されていてもよい。ただし、Rは、有機残基または水素であることが好ましい。R17は、特に $-CF_3$ でもよい。あるいは、R17は、過フッ素化アルキル(Perfluoralkyl)(特に $C1\sim C6$ を含む)でもよい。同じく、置換基がS17である場合、置換基S17のXおよびYは、S17および/または $S18\sim S21$ ではないことが好ましい。

# [0029]

置換基T, U, V, W, Xおよび/またはZは、化合物 $1\sim33$ では、特に、それぞれ、同じであっても、あるいは、異なっていてもよく、一般式S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S14、S15、およびS16 【化4】

からなる群より選択されていてもよい。ただし、Rは、有機残基または水素であることが好ましい。この場合、基S8のR17は、特に $-CF_3$ である。あるいは、基S8のR17は、-般的に、過フッ素化アルキル(特に $C1\sim C6$ を含む)である。特に、置換基の1、2、3、4つまたは全てが、この群から選択されていてもよい。特に、XおよびYは、同じであっても、異なっていてもよい。また、X、Y、または、XおよびYが、この群


から選択されていてもよい。特に、あるいは $\angle$ さらに (alternativ oder zusaetzlich)、VおよびWが、同じであっても、異なっていてもよい。また、V、W、または、VおよびWが、この群から選択されていてもよい。

#### [0030]

置換基T, U, V, W, X, Yおよび/またはZは、化合物 $1\sim33$ では、それぞれ同じであっても、異なっていてもよく、一般式S1、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、およびS16

[0031]

【化5】



からなる群より選択されていてもよい。ただし、Rは、有機残基または水素であることが好ましい。この場合、基SSOR17は、特に $-CF_3$ でもよい。あるいは、基SSOR17は、一般的に、過フッ素化アルキル(特に $C1\sim C6$ を含む)でもよい。特に、置換基の1, 2, 3, 4つまたは全てが、この群から選択されていてもよい。特に、Xおよび Yは、同じであっても、異なっていてもよい。また、X、Y、または、XおよびYが、この群から選択されていてもよい。特に、あるいはZさらに、YおよびYは、同じまたは異なっていてもよい。また、Y、Y0、または、Y1、Y1、Y2 の群から選択されていてもよい。また、Y1、Y3 なっていてもよい。また、Y5 なっていてもよい。また、Y7 、Y8 なっていてもよい。また、Y8 、Y8 なっていてもよい。また、Y8 、Y8 なっていてもよい。また、Y8 、Y9 、Y8 なっていてもよい。

### [0032]

化合物 $1\sim33$ では、置換基T, U, V, W, X, YおよU/またはZが、それぞれ同じであっても、異なっていてもよく、一般式S3、S4、S6、S7、S8、S9、S1 0、S15、およUS16

[0033]

【化6】

いてもよい。

[0034]

化合物  $1\sim33$  では、置換基T, U, V, W, X, Yおよび/または2が、それぞれ同じであっても、異なっていてもよく、S1、S5、S7、S8、S9、S11、S14、S16、S17、S18、S19、S20、およびS21 (場合によってはS1を含んでいない)からなる群、または、S1、S5、S8、S9、S11、S14、S16、およびS18 (場合によっては、S1を含んでいない)からなる群から選択されていてもよい。特に、置換基の1、2、3、4 または全てが、この基から選択されていてもよい。特に、X およびY は、同じであっても、異なっていてもよい。また、X、Y、または、X およびYが、この群から選択されていてもよい。また、X、Y、または、X およびYが、この群から選択されていてもよい。また、X、Y、または、X との群から選択されていてもよい。また、X との群から選択されていてもよい。

#### [0035]

化合物  $1\sim33$  では、置換基間の以下のような関係が該当することがある。以下のような置換基関係(Substituentenbeziehungen)は、特に、置換基  $S1\sim S21$  の基に該当することがある。以下のような置換基関係は、置換基  $S1\sim S11$ 、 $S14\sim S16$  の基に該当することがある。以下のような置換基関係は、置換基 S1、 $S5\sim S14$ , S16 の基に該当することがある。以下のような置換基関係は、基 S3, S4,  $S6\sim S10$ , S15、S16 に該当することがある。

#### [0036]

Xおよび/またはYは、=Oまたは=C (CN)  $_2$ でなくてもよい。あるいは、Xおよび/またはYは、同時に=Oまたは=C (CN)  $_2$ でなくてもよい。このことは、特に、単核キノイドドーパントに該当する。なお、この単核キノイドドーパントの置換基は、芳香族環を 1つ形成するか、Xは全く形成しないことが好ましい。特に、このことは、化合物 1~20に該当することがある。あるいは/さらに、Yおよび/またはYは、Y3よび/またはY3よなはY3とは Y3とは Y3となくてもよい。あるいは、Y3よび/またはY3とない。

#### [0037]

本発明で使用する化合物は、それぞれ、=Xと=Xとは同じであり、および/または、 =Uと=Tとは同じであり、および/または、=Vと=Wとは同じであることが好ましい

## [0038]

置換基AAとBBとは、それぞれ、同じであることが好ましくいが、これらは、相互に 異なっていてもよい。

## [0039]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換基の1つまたは2つ、または、上記基の全ての置換基が、=Oとは異なっていてもよい。

# [0040]

=Xおよび=Yは、=Oと異なっていてもよい。

#### [0041]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換基の少なくとも1つまたは2つ、または、上記基の全ての置換基は、=Sとは異なっていることが好ましい。

#### [0042]

=Zおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基は、=Sとは異なっていることが好ましい。

## [0043]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換基の1つまたは2つ、または、上記基の全ての置換基は、=C (CN)  $_2$  とは異なっていてもよい。

#### [0044]

=Xおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基は、=C(CN)2とは異なって

# いてもよい。

#### [0045]

## [0046]

=Xおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基、および/または、基=Vおよび =Wの1つまたは2つの置換基は、=N(NO $_2$ )に等しいことが好ましい。

## [0047]

=Xおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基、および/または、=Vおよび=Wの1つまたは2つの置換基は、=NRに等しいことが好ましい。この場合、Rは、-C  $F_3$ でもよい。あるいは、Rは、-般的に、過フッ素化アルキル (特に、C1 $\sim$ C6を含む)でもよい。

#### [0048]

=Xおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基、および/または、=Vおよび=Wの1つまたは2つの置換基は、=N(C(O)R $^1$ 8)に等しいことが好ましい。

# =Xおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基、および/または、基=Vおよび =Wの1つまたは2つの置換基は、 $=C(NO_2)_2$ に等しいことが好ましい。

#### [0050]

=Xおよび=Yの少なくとも1つまたは2つの置換基、および/または、=Vおよび=Wの1つまたは2つの置換基は、=C(C(O)R<sup>13</sup>)(C(O)R<sup>14</sup>)に等しいことが好ましい。

## [0051]

= Xおよび= Yの少なくとも1つまたは2つの置換基、および/または、= Vおよび= Wの1つまたは2つの置換基は、= C(CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub> に等しいか、あるいは、一般的に、= C(過フッ素化アルキル)<sub>2</sub> (特に、C1 $\sim$ 6を含む)であることが好ましい。

#### [0052]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=N (CN) に等しいことが好ましい。

# [0053]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=C ( $NO_2$ )  $_2$  に等しいか、あるいは、キノイド構造と共役した (konjugierte)  $NO_2$  基を含んでいることが好ましい。

#### 【0054】

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=N ( $NO_2$ ) に等しいことが好ましい。

#### [0055]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=NRに等しいことが好ましい。この場合、Rは、特に-CF3 でもよい。あるいは、Rは、特に $C1\sim6$ を含む過フッ素化アルキルでもよい。

#### [0056]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=N (C (O)  $R^1$   $^8$  ) に等しいことが好ましい。

#### [0057]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=C (C (O)  $R^{1/3}$ ) (C (O)  $R^{1/4}$ ) に等しいか、あるいは、キノイド構造と共役したC (O) R - 基を含んでいることが好ましい。

# [0058]

=X, =Y, =U, =V, =T, =W, =Zの置換体の少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上または全てが、=C ( $CF_3$ ) $_2$  に等しいか、あるいは、-般的に、=C (過フッ素化アルキル) $_2$  (特に、 $C1\sim6$ を含む)であることが好ましい。

# [0059]

特に、化合物 $1\sim31$ では、それぞれ、X=Yであってもよい。また、全ての置換基X, Y, U, V, T, W, Zは、同じでもよいが、これに制限されるものではない。従って、キノイド化合物の場合、一般的に、全てのキノイド置換基は、同じでもよい。 【0060】

化合物が、少なくとも1つまたは2つまたはそれ以上のキノイド=O基および/または=S基を備えている場合、特に、このことが、化合物1~33のT, U, V, W, X, YまたはZに該当する場合、特に、X、Y、または、XおよびYが、OまたはSに等しい場合、キノイド環は、特にキノイド環が1つしかないとすると、少なくとも1つまたは少なくとも2つのアリール残基によって、縮環または置換されていることが好ましい。なお、アリール残基の1つ、複数または全ては、ヘテロ原子を備えていてもよい。【0062】

置換基AAおよU/またはBBは、二重結合し、メソメリー効果を有しおよU/または誘起的電子吸引性の置換基であり、一般式T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、およUT16

[0063]

【化7】

からなる群より選択されていることが好ましい。ただし、場合によっては、他の適切な 2 結合 (zweibindige) で、かつ、特に二重結合の置換基を使用できる。R 2 8 は、特に、 $-CF_3$  でもよい。あるいは、R 2 8 は、他の過フッ素化アルキル基(好ましくはC 1  $\sim$  6 を含む)でもよい。

# [0064]

本発明の化合物は、1つのキノイド環と、縮環しおよび/またはそれぞれ1つの残基Rを形成する1,2,3つまたはそれ以上の芳香族環とを有するキノイド構造でもよい。芳香族環は、1つまたは複数のヘテロ原子をそれぞれ備え、置換されていても、置換されていなくてもよい。キノイド構造は、オルトキノイド構造またはパラキノイド構造でもよい

。キノイド構造は、特に、化合物  $1\sim3$  3からなる群から選択されていてもよいが、これに限られるものではない。芳香族環の1, 2, 3つまたはそれ以上または全てが、基M  $1\sim$  C(R) = C(R) - M 2 - または- M 1 - C(= Z) - M 2 - (ただし、M 1, M 2 は、同じおよび/または同じではなく、基O - 、- S - 、および - NR - からなる群より選択されていてもよい)によるものであってもよい

さらに、本発明は、2つの環を含むキノイド構造を有する化合物をさらに含んでいる。 2つの環は、それぞれ、5または6個の環原子を含む。環原子は、1,2,3,4,5,6またはそれ以上の芳香族環と縮環していてもよく、および/または、残基Rを形成しながら置換されていてもよい。芳香族環は、置換されていても、置換されていなくてもよい

#### [0065]

# [0066]

さらに、本発明は、それぞれ相互に独立して5つまたは6つの原子を含む3または4つのキノイド環を有する化合物に関するものであり、これら原子は、1,2,3,4,5,6,7,8,9または10個の縮環された、または、残基Rを形成する6個の原子を有する芳香族環を含んでいてもよい。芳香族環は、置換されていても、置換されていなくてもよい。1つの環、または、複数の環または化合物全体の炭素原子のうち、1,2,3または4つの原子は、O、NまたはPなどのヘテロ原子でもよい。化合物は、特に、化合物1~33からなる群より選択されていてもよいが、これに限定されるものではない。芳香族環の1,2,3またはそれ以上または全てが、基-M1-C(R)=C(R)-M2-または-M1-C(=Z)-M2-(ただし、M1,M2は、同じおよび/または同じではなく、-O-、-S-、および-NR-からなる群より選択されていてもよい)によるものであってもよい。

#### [0067]

これには関係なく、本発明で使用される化合物は、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9または10個のアリール残基を含んでいてもよい。アリール残基のうち、好ましくは少なくとも1つ、複数、または、特に好ましくは、全てが、1つまたは複数のキノイド構造と縮環し、および/または、相互に縮環し、および/または、残基Rを形成する。芳香族環は、置換されていても、置換されていなくてもよい。アリール残基とは、ここでは、ヘテロアリール残基をも含むものとと解される。アリール残基は、キノイド環のメソメリー結合によりそれぞれ2つのキノイド環を相互結合することが好ましい。キノイド構造は、特に、化合物 $1\sim33$ からなる群より選択されていてもよいが、これに限定されるものではない。芳香族環の1, 2, 3つまたはそれ以上または全てが、基ーM1-C (R) =C (R) -M2-または-M1-C (=Z) -M2- (ただし、M1, M2は、同じおよび/または同じではなく、-O-、-S-、および-NR-からなる群より選択されていてもよい)によるものであってもよい。従って、例えば、化合物4、化合物22または化合物23では、それぞれ、2または3つまたはそれ以上の(ヘテロ)アリール環が、キノイド環の間に、これらを架橋しながら配置されていてもよい。

# [0068]

上記キノイド構造の芳香族環および/または基-M1-C(R)=C(R)-M2-ま

たは-M1-C(=Z)-M2-d、過ハロゲン化、特に、過フッ素化されているか、あるいは、過シアノ置換されている(percyanosubstituiert)ことが好ましい。他の非芳香族および/または非キノイド環は含まれていないことが好ましい。

[0069]

これとは関係なく、本発明で使用される化合物は、2,3,4,5または6またはそれ以上のキノイド環組織を含んでいてもよい。キノイド環の1つ、または、複数、または、全てが、5または6員(5- oder 6-gliedrig)であることが好ましい。環構成炭素原子は、ヘテロ原子によって置き換えられていてもよい。キノイド環の少なくとも2つ、それ以上、または、全ては、相互にメソメリー結合しながらより大きなキノイド構造に縮環していてもよい。または、1つ以上の架橋によって相互にメソメリー結合していてもよい。または、より大きなメソメリー組織を形成せずに結合されていてもよい。化合物は、特に、化合物1~33からなる群より選択されていてもよいが、これに限定されるものではない。キノイド構造は、特に、化合物1~33からなる群より選択されていてもよいが、これに限定されるものではない。芳香族環の1,2,3つ、またはそれ以上、または全ては、基一M1-C(R)=C(R)-M2-または-M1-C(=Z)-M2-(ただし、M1,M2は、同じおよび/または同じではなく、-O-、-S-、および--NR-からなる群より選択されていてもよい)によるものであってもよい。

[0070]

化合物 14、15の置換基 A、B、K、D、E、F、G、Hは、異なっていてもよいし、同じでもよく、以下の構造であると考えられる。イミンー窒素 = N-、ホスフィン(Phosphin)= P-、または、置換されたメチレン炭素 $= C-R^{1-8}$ 。

[0071]

本発明の全ての化合物では、1つ、複数、または全てのN原子が、P原子によってそれぞれ置き換えられていてもよい。

[0072]

本発明では、特に、以下の置換パターン (Substitutionsmustern) を有する以下の化合物を使用できる。

[0073]

化合物1, 2, 3(m=0), 3(m=1), 3(m=3), 3(m=4), 3b(m=1)=1), 3b(m=2), 3b(m=3), 3b(m=4), 3c(m=1), 3c(m=2), 3c(m=3), 3c(m=4), 6, 7, 10, 11, 11a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (Mについては、=C=Zに等しくない), 26 ( Mについては、=C=Zに等しくない), 27 (Mについては、-O-, -S-, -NR-または=C=Zに等しい。ただしZ=S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S 8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 , S19, S20またはS21), 28 (ただし、U=S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20またはS21), 30 (ただし、Mは、-O-, -S-, -NR-または=C=Tに等しい。ただし、T=S1, S2, S3, S4, S5, S6 , S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S1 7, S18, S19, S20またはS21), 32, 33は、特に、それぞれ、以下の具 体的な置換パターンを備えている。化合物のそれぞれ1つ1つに、以下の表1~表21に 示すように、第1行目の置換基Xと、その下に記載されている後続の行の置換基Yとが割 り当てられている。

[0074]

ただし、XおよびYは以下に示す表1の通りである。

[0075]

```
【表1】
```

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S1, S1, S1, S1, S1, S1, S1

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表2の通りである。

[0076]

【表2】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

· X: S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表3の通りである。

[0077]

【表3】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S3, S3, S3, S3, S3, S3

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表4の通りである。

[0078]

【表4】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S4, S4, S4, S4, S4, S4, S4

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表5の通りである。

[0079]

【表5】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S5, S5, S5, S5, S5, S5, S5

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表6の通りである。

[0080]

```
【表6】
```

X: S6, S6, S6, S6, S6, S6

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表7の通りである。

[0081]

【表7】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S7, S7, S7, S7, S7, S7, S7

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表8の通りである。

[0082]

【表8】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S8, S8, S8, S8, S8, S8, S8

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表9の通りである。

[0083]

【表9】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S9, S9, S9, S9, S9, S9, S9

Y: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表10の通りである。

[0084]

【表10】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表11の通りである。

[0085]

<u>.</u> . . .

```
【表11】
```

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表12の通りである。

[0086]

【表12】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12, \$12

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表13の通りである。

[0087]

【表13】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表14の通りである。

[0088]

【表14】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表15の通りである。

[0089]

【表15】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S15, S15, S15, S15, S15, S15, S15, S15

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表16の通りである。

[0090]

```
【表16】
```

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S16, S16, S16, S16, S16, S16, S16

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表17の通りである。

[0091]

【表17】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表18の通りである。

[0092]

【表18】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表19の通りである。

[0093]

【表19】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S19, S19, S19, S19, S19, S19, S19, S19

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表20の通りである。

[0094]

【表20】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびYは以下に示す表21の通りである。

【0095】

# 【表21】

Y: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

Y: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21.

化合物4、5、5 b、5 c、8、9、1 2、2 1(ただし、2つの残基Mは、VおよびWに等しい)、2 2、2 3、2 4、2 4 a、2 4 b、2 5 および 2 6(Mについては、= C= Z に等しくない)、2 7(Mについては、= C= Z に等しくない)、2 9、3 1 は、特に、それぞれ、以下の表2 2~表4 2 に示す具体的な置換パターンを備えており、化合物のそれぞれ1つ1つが、以下のように、第1行目の置換基Xと、それぞれ行の始まりに示すように、後続の行の下位の置換基Yとに割り当てられている。

ただし、X=YおよびV=Wであり、XおよびVは以下に示す表22の通りである。

[0096]

【表22】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S1, S1, S1, S1, S1, S1, S1

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表23の通りである。

[0097]

【表23】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表24の通りである。

[0098]

【表24】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S3, S3, S3, S3, S3, S3

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表25の通りである。

[0099]

【表25】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S4, S4, S4, S4, S4, S4, S4

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表26の通りである。

```
【0100】
【表26】
```

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S5, S5, S5, S5, S5, S5

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表27の通りである。

[0101]

【表27】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S6, S6, S6, S6, S6, S6

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表28の通りである。

[0102]

【表28】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S7, S7, S7, S7, S7, S7

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表29の通りである。

[0103]

【表29】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S8, S8, S8, S8, S8, S8, S8

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表30の通りである。

[0104]

【表30】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14,

X: S9, S9, S9, S9, S9, S9, S9

V: S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表31の通りである。

【0105】

```
【表31】
```

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表32の通りである。

[0106]

【表32】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表33の通りである。

[0107]

【表33】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S12, S12, S12, S12, S12, S12, S12

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表34の通りである。

[0108]

【表34】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13, S13

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表35の通りである。

[0109]

【表35】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14, S14

V: \$13, \$14, \$15, \$16, \$17, \$18, \$19, \$20, \$21

あるいは、XおよびVは以下に示す表36の通りである。

[0110]

```
【表36】
```

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S15, S15, S15, S15, S15, S15, S15, S15

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表37の通りである。

[0111]

【表37】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S16, S16, S16, S16, S15, S16, S16, S16

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表38の通りである。

[0112]

【表38】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S17, S17, S17, S17, S17, S17, S17, S17

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表39の通りである。

[0113]

【表39】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

X: S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18, S18

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表40の通りである。

[0114]

【表40】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表41の通りである。

[0115]

# 【表41】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21

あるいは、XおよびVは以下に示す表42の通りである。

#### [0116]

# 【表42】

V: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12,

V: S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21.

具体的な置換パターンを有するX=VおよびY=Wが置換基に該当し、上記の表(Tabe llen)において化合物VがYによって置換され、化合物のそれぞれ1つ1つが第1行目の置換基Xと、その下にある後続の行の置換基Yとに割り当てられている場合、本発明は、さらに、このような上記化合物4, 5, 5b, 5c, 8, 9, 12, 21 (ただし、2つの残基Mは、VおよびWに等しい),22, 23, 24, 24a, 24b, 25および26 (Mについては、=C=Zに等しくない),27 (Mについては、=C=Zに等しくない),29, 31を含んでいる。

#### [0117]

具体的な置換パターンを有するX=WおよびY=Vが置換基に該当し、および、化合物のそれぞれ1つ1つが、第1行目の置換基Xと、その下にある後続の行の置換基Yとに割り当てられている場合、本発明は、さらに、このような上記化合物4, 5, 5 b, 5 c, 8, 9, 12, 21 (ただし、2つの残基Mは、VおよびWに等しい), 22, 23, 2 4, 24 a, 24 b, 25 および 26 (Mについては、=C=Zに等しくない), 27 (Mについては、=C=Zに等しくない), 29,31を含んでいる。

#### [0118]

[0119]

この場合、化合物 21 , 25 , 26 では、2 つの残基が、同じであっても、互いに無関係なものでもよい: -S- , -O- , -NR- または=C=Z 、ただし、Z=S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7 , S8 , S9 , S10 , S11 , S12 , S13 , S14 , S15 , S16 , S17 , S18 , S19 , S20 または S21 。

|残基R1 ~R3 2 は、同じでも、異なっていてもよく、水素、ハロゲン(特に、-F,

-C1)、シアノ、ニトロ、ニトロソ(Nitroso)、スルファミド (Sulfamid)(非置換、または、置換、特に $C1 \sim C6$  モノまたはジアルキル置換したもの)、カルボキシ、 $C1 \sim C7$  カルバルコキシ(Carbalkoxy)、 $C1 \sim C7$  スルホ、スルホハロゲン(特に、-F または-C1)、ハロゲンカルボニル(特に、F または-C1)、カルバモイル(非置換、または、置換、特に $C1 \sim C6$  N モノ置換された、または、同じようにまたは相互に無関係にN $-C1 \sim C6$  2基置換されたもの)、ホルミル、アミジンホルミル、 $C1 \sim C6$  アルキルスルファニル、 $C1 \sim C6$  アルキルスルフォニル、 $C1 \sim C2$  5炭化水素、好ましくは $C1 \sim C1$  4炭化水素または $C1 \sim C1$  0または $C1 \sim 6$ 炭化水素からなる群より選択されていてもよい。この場合、上記基の炭素原子の1つ、複数または全てが、1つ以上の上記残基によって置換されていてもよい。このとき、炭化水素は、飽和、不飽和、または、芳香族炭化水素であってもよい。炭化水素基は、それぞれ、特に、過ハロゲン化、過塩素化(perchloriert)、または、過フッ素化(特に、トリフルオロメチル)されていてもよい。炭化水素基は、直鎖状(linear)または枝分かれ状(verzweigt)または

環状 (例えばシクロヘキシルまたはシクロフェニル) でもよい。1 つまたは複数の炭素原

子は、それぞれ、ヘテロ原子、特に、N,O,S,-(O)S(O)-またはP(R)によって置換されていてもよい。(ヘテロ)炭化水素残基は、相互結合していてもよいし、あるいは、キノイドまたは、他の環(例えば、(ヘテロ)アリール環)と環状に結合(cy clisch verknuepft)していてもよい。
【0120】

特に、残基R1  $\sim$ R3  $^2$  は、アセチルカルボニル、トリフルオロアセチル(Trifluorac etyl-)カルボニル、ベンゾイルカルボニル、ペンタフルオロベンゾイル(Pentafluorben zoyl-)カルボニル、ナフトイル(Naphthoyl-)カルボニルまたはアルコキシカルボニル等の基のうちの1つでもよい。この場合、アルキル残基は、 $1\sim6$  個または1 0 個以下、特に4 個以下のC原子を有し、これらC原子が、枝分かれして、または、枝分かれせずに相互結合しているアルキル基であってもよい。また、残基R1  $\sim$ R3  $^2$  は、特にトリアルキルホスホリルであってもよい。このトリアルキルホスホリルでは、アルキル残基は、同じく、枝分かれせずに、枝分かれして、または、環状に相互結合している5または6または8 個以下の一連の炭素原子を含んでいてもよい。また、残基R1  $\sim$ R3  $^2$  は、特にトリアリールホスホリルであってもよい。ここでアリール残基は、 $6\sim1$  4 個のC原子を有することが好ましく、特に1 0 個以下のC原子を有する有することが好ましい。

さらに、残基 $R^1 \sim R^{3/2}$ は、同じであっても、それぞれ異なっていてもよい。また、 残基R1 ~R32 は、アリールまたはヘテロアリール(例えば、フェニル、ナフチル,ア ントラニル(Anthranyl)、ピリジル,キノオキサリル(Chinoxalyl)、ピラゾリル(Pyra zolyl)、オキサゾリル(0xazolyl)、1,3,2-ジオクサボリニルまたは1,3,4 オキシジアゾリル(Oxdiazolyl)など)であってもよい。これらは、水素または1~8個 以下の飽和炭化水素原子を有する低アルキル(niederes Alkyl)のどちらかによって置換さ れていてもよい。上記炭素原子は、枝分かれせずに、または、枝別れして、または、環状 に相互に結合されていてもよい。また、上記アリールまたはヘテロアリールは、ハロゲン によって置換されていることが好ましい。この場合、とりわけ、フッ素、塩素、トリクロ ロメチル、1~6個の炭素原子を有する過フッ素化アルキル、特に、トリフルオロメチル が好ましい。また、上記アリールまたはヘテロアリールは、シアノ、ニトロ、ニトロソ、 スルホ,カルボキシ,カルバルコキシ(Carbalkoxy),ハロゲンカルボニル,カルバモイ ル, ホルミル, アミジンホルミル, アルキルスルファニルおよびアルキルスルフォニルに よって置換されていることも好ましい。ただし、この場合、アルキル残基は、同じく、枝 分かれせずに、または、枝分かれして、または、環状に相互結合している5または6また は8個以下の一連の炭素原子を含んでいてもよい。また、上記アリールまたはヘテロアリ ールは、アルキル残基を有するトリアルキルホスホリルによって置換されていてもよい。 なお、このアルキル残基は、同じく、枝分かれせずに、または、枝分かれして相互結合し ている5または6または8個以下の一連の炭素原子を含んでいてもよい。特に、アリール 残基またはヘテロアリール残基は、過ハロゲン化、特に、過フッ素化されていてもよい。 [0122]

化合物3,3b,3cまたは化学式(Formeln) IV, VまたはVIにおける残基 $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$ ,  $R^6$  は、異なるnまたはmに対して、同じであっても、異なっていてもよい。

## [0123]

残基 $R^1 \sim R^{3/2}$  は、本発明で使用する化合物のキノイド構造または芳香族構造と結合し、隣接して配置され、キノイド骨格構造または芳香族骨格構造の2,3または4つの原子によって分離されていてもよい。このような残基 $R^1 \sim R^{3/2}$  は、炭素環式、特に、芳香族の環、または、ヘテロ環式、特に、ヘテロ炭素環式の環(heterocarbocyclischen Ringes)を形成しながら相互に結合していてもよい。このことは、特に、化合物 $1\sim33$  に該当するが、本発明で使用される他のキノン、または、キノン誘導体にも該当する。このことは、例えばそれぞれ対になって、化合物1,3,3 b,7,8,9,10,11,12,23,24,25,27,28の残基 $R_1,R_2$ 3よび/または $R_3,R_4$ 、化合物

2の残基R1: R2; R2, R3; R4, R5および/またはR5, R6、化合物3の残基R1, R2; R3, R4; R5 R6; R7, R8、化合物28, 29などの残基R5, R6; R7, R8のいずれか、または、全てに該当する、架橋原子グループ (ueberbru eckende Atomgruppe) は、特に1つの基を形成する。この基は、

 $-L^{1}$  -C  $(R^{1}) = C$   $(R^{2}) - L^{2}$  -ただし、L=O、S、NRまたはCR<sup>1</sup> 4 R<sup>1</sup> 5

 $action C(X)C(Y) - C(R^1) = C(R^2) - C(R^2)$ 

 $state(-C) = X + C + (R^3) = C + (R^4) - C + (R^4) - C + (R^4) + (R^4$ 

または、-C (=X) -L-C (=Y) -ただし、L=O, S, NR,  $CR^{1}$  4  $R^{1}$  5 から選択されている。ただし、XおよびYは、上記のように定義されており、以下の基から選択されていることが好ましい。

[0124]

【化8】

ただし、様々な基の残基R13は、異なっていてもよい。記載の架橋原子グループは、特に、Xおよび/またはYが、=O、=Sまたは=C (CN) $_2$  である場合に存在することが好ましい。また、Lは、-O-または-S-または-NR-でもよい。 【0125】

また、 $R^1 \sim R^{3/2}$  の各2つの隣り合う残基は、カルボキシ基-(CO)-またはカル ボイミド基-(CNR)-を介して、相互結合していてもよい。この場合、このRには、  $R^1 \sim R^{30}$  のためのものと同じ置換パターンが該当する。また、隣接する 2つの残基R が、炭素原子またはヘテロ原子を介して相互結合し、新しい炭素環式またはヘテロ環式構 造要素が各環式基本骨格に縮合 (ankondensiert) していてもよい。例えば、化合物の型 1では、残基R1 およびR2、並びに、R3 およびR4 が、縮合したベンゾ残基またはナ フト残基(Naphthorest)、凝結したチオフェン残基、フラン残基、1、3、4-オキシ ジアゾール(Oxdiazol-)残基、ピリジン残基、ピラジン残基、トリアジン残基、テトラ ジン残基, ピラン残基, チオピラン残基, ジチイン (Dithiin-) 残基, ホスホリン (Phosp horin-) 残基, 無水フタル酸, フタル酸イミド (Phthalsaeureimid) またはジチアゾール 残基を形成する。この場合、これら残基はまた、排他的に、または部分的に、他の電子吸 引性の基(Gruppi erungen )(好ましくは、フッ素または塩素等のハロゲン、トリフルオ ロメチル、シアン、ニトロ、ニトロソ、スルホ、カルボキシ、カルバルコキシ、ハロゲン カルボニル, カルバモイル, ホルミル, アミジンホルミルなど) によって置換されていて もよい。同じことが、化合物2の残基R1 およびR2 またはR2 およびR3、あるいは、 残基R4 およびR5 またはR5 およびR6、並びに、化合物3の残基R1 およびR2, R <sup>3</sup> およびR<sup>4</sup> , R<sup>5</sup> およびR<sup>6</sup> またはR<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> 、並びに、化合物4または5の残基  $R^2$  および $R^3$  または $R^5$  および $R^6$  、および、相互に十分に近接している他の化合物の 対応する組 (Paare) の残基Rに該当する。

[0126]

架橋された化合物8のトランスジケト形(Trans-Diketoform)は、例えば、構造28または構造29となる。化学式26では、カルボン酸無水物の酸素(Carbonsaeurenhydrid-

. : /

Sauerstoff)を、置換された窒素基=N-R1によって置換することもできる。その結果、カルボン酸イミド構造 (Carbonsaeureimidetruktur) が形成される。 【0127】

キノイド構造を、置換および/または縮環している芳香族残基は、過ハロゲン化されていてもよい。特に、過フッ素化、過塩素化、または、過フッ素塩素化(perfluorochlorie rt)されていてもよい。場合によっては、いくつかの、例えば半分以下またはそれより多いハロゲン原子が、水素によって置換されていてもよい。同じことが、あるいは/さらに、キノイド構造の残基尺に該当することもある。ハロゲン原子の代わりに、芳香族環および/またはキノイド構造に、CN基が結合していてもよい。【0128】

2つのキノイド構造Ch1、CH2は、化合物Ch1-ZB-Ch2をそれぞれ形成しながら、残基ZBを介して、相互に結合していてもよい。この場合、キノイド残基Ch1、Ch2は、相互に結合した状態でメソメリー構造を (mesomer miteinander verknuepft) 有していてもよい。あるいは、独立して、メソメリー構造を (mesomer voneinander un abhaengis) 有していてもよい。キノイド残基Ch1、Ch2は、同じでもよく、あるいは、異なっていてもよく、化合物1~4および5~33の基から選択されていてもよい。この場合、場合によっては、例えばCh1-ZB1-Ch2-ZB2-Ch3などの構造を形成しながら、他のキノイド構造も相互結合していてもよい。この場合Ch1、Ch2、Ch3は同じでもよいし、異なっていてもよく、それぞれ化合物1~4および化合物5~33でもよいが、これに制限されていない。ZB1およびZB2は、同じでもよく、あるいは、異なっていてもよい。

# [0129]

架橋-Z-は、1個、 $2\sim4$ 個、6個以下または10個以下またはこれより多い架橋原子団 (Brueckenatome) であってもよい。架橋原子団は、炭素原子からなっていてもよいし、あるいは、少なくとも一部がヘテロ原子であってもよい。 【0130】

2つのキノイド化合物(化学式5,5bまたは5cなどの)が、残基Zを介して相互結 合している場合、この架橋-Z-は、アルケニレン、ハロゲンアルケニレン、アセチレン ,アルキレン,ハロゲンアルキレン,特に、過フッ素化アルキレンを含んでいてもよい。 なお、上記炭素原子は、1~8個の飽和炭素原子を有することが好ましく、枝分かれして 、または、枝分かれせずに相互結合していてもよい。あるいは、上記架橋は、アリーレン ,ヘタリレン(Hetarylen)を含んでいてもよい。これらは、水素、または、1~6個ま たは8個以下の飽和炭素原子を有する低級アルキル残基のどちらかによって置換されてい てもよい。上記炭素原子は、枝分かれして、または、枝分かれせずに、または、環状に相 互結合していてもよい。また、ハロゲンによる置換、この場合、とりわけ、フッ素、また は、塩素、トリクロロメチル、1~6個の炭素原子を有する過フッ素化アルキル、特に、 トリフルオロメチルが好ましいが、シアノ、ニトロ、ニトロソ,スルホ,カルボキシ,カ ルバルコキシ、ハロゲンカルボニル,カルバモイル,ホルミル,アミジンホルミル,アル キルスルファニルおよびアルキルスルフォニルによる置換も好ましい。ただし、この場合 も同じく、アルキル残基は、枝分かれせずに、または、枝分かれして、または、環状に相 互結合している8個以下の一連の炭素原子を含んでいてもよい。また、トリアルキルホス ホリルは、アルキル残基によって置換されていてもよい。なお、このアルキル残基は、同 じく枝分かれせずに、または、枝分かれして相互結合している8個以下の一連の炭素原子 を含んでいてもよい。アルケニレン基およびアルキレン基は、1つ以上のC-C多重結合 を含んでいてもよい。基乙の架橋原子団は、不飽和炭素原子またはヘテロ原子のみを含ん でいてもよい。この場合、この基は、置換されていなくても、置換されていてもよい。基 乙の架橋原子団は、飽和または芳香族の炭素原子またはヘテロ原子のみを含んでいてもよ い。この場合、この基は、置換されていなくても、置換されていてもよい。従って、2つ のキノイド構造は、メソメリー相互結合していてもよい。

[0131]


架橋-Z-は、1つ以上の基、特に以下の基を、-(Z)n-の形状で含んでいてもよい。例えば、nは、1、2、3または4またはそれ以上であり、これらは、同じまたは相互に異なっていてもよい。

[0132]

Zは、

[0133]


【化9】



からなる群より選択されていてもよく、および/または

[0134]

【化10】



からなる群より選択されていてもよく、および/または

[0135]

【化11】

$$-s -s s > 0$$
  $N-N$ 

からなる群(ただし、上記架橋は、例えば、-NR-, -(C=X)-, -CR1=CR2-などの置換された架橋も含んでいる)から選択されていてもよく、および/またはカルボキシー(CO)-, カルボイミドー(CNR)-, チオフェニレン、フラニレン、1, 3, 4-オキシジアゾリレン(0xdiazolylen-),トリアジン,テトラジニレン(Tetrazinylen-),ピラニレン,チオピラニレン,ジチイニレン、ホスホリニレン,フタル酸無水物、フタル酸イミドおよびジチアゾール残基からなる群より選択されていてもよい。【0136】

芳香族環、上記のカルボ架橋、または、ヘテロ架橋は、それぞれ、置換されていても、置換されていなくてもよい。Xは、1または2置換された炭素原子、-置換された窒素原子、-0または-Sでもよく、上記群またはその下位区分下部基(Untergruppen)から選択されていることが好ましい。

[0137]

残基R1または残基R2は、化合物骨格構造 $1\sim33$ の残基R1または残基R2とは異なっていてもよい。

[0138]

さらに、2つのキノイド構造は、何らかの方法で直接相互結合することがある。

【0139】 〔キノイド構造の製造方法〕

全ての以下に記載のキノン化合物の合成は、ここに、全範囲における(vollumfaenglic h)関連付けにより本発明に含まれており、本発明により包括されている。 【0140】

,-i.

í

大抵の場合、酸化される遊離体 (zu oxidierendem Edukt) において対応する置換基パターンが生成される。1,4ーキノンは、最適には、相当するハイドロキノン (W.T.Su merford, D.N. Dalton, J.Am.Chem.Soc. 1944,66,1330; J. Miller, C. Vasquez, 1991米 国特許公報第506836号; K.Koch, J. Vitz, J.Prakt.Chim. 2000, 342/8 825-7)、または、フッ化および/または塩化芳香族化合物 (A. Roedig at al. Chem. B. 1974, 107, 5 58-65; O. I. Osina, V.D. Steingarz, Zh. Org. Chim. 1974, 10, 329:V.D. Steingarz at al Zh. Org. Chim. 1970, 6/4, 833)を酸化することによって生じる。 【0141】

1, 3-インダンジオン化合物 (Indandionverbindungen) は、V. Khodorkovsky at a lによって合成された (V. Khodorkovsky at al Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4851-4)

# [0142]

N, N' -ジシアン-1, 4 -キノンジイミンは、N, N' -ビストリメチルシリルカルボジイミドを1, 4 -キノン化合物に作用させること (A. Aumueller, S. Huenig, Lie bigs Ann. Chem., 1986, 142-64) 、または、相当するN, N' -ジシアン-1, 4 -ジアミン化合物を酸化すること (G.D. Adreetti, S. Bradamante, P.C. Pizzarri, G.A. Pa gani, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1985, 120, 309-14) によって獲得できる。この場合、N, N' -ジシアン-1, 4 -ジアミン化合物は、フェニレン-1, 4 -ジアミンを、シアンハロゲン化物 (Cyanhalogeniden) によってシアン化すること、または、相当するチオ尿素誘導体を脱硫することによって獲得できる。

#### [0143]

一重のテトラシアノキノンジメタンは、1, 4 ーシクロへキサンジオンを介して、水滴分離器(Wasserabscheider)を用いて酢酸アンモニウム緩衝体(Ammoniumacetatpuffer)とベンゼン中で縮合させ、続いて、臭素を用いて酸化することにより獲得できる(D.S. Acker, W.R. Hertler, J. Am. Chem. Soc. 1962, 84, 3370)。さらに、同じくHertler氏と共同研究者とは、これら化合物は、1, 4 ーキシレンおよびその類似物(Analoge)を介し、側鎖ブロム化(Seitenkettenbromierung)、シアン化物による置換、炭酸ジエチルエステルによる縮合、炭素酸メチルエステル配列のシアン化物基への変化、および、続く酸化によって合成できることを証明できた。(J. Org, Chem. 1963, 28, 2719)。【0144】

受容体置換されたテトラシアノキノンジメタンは、t-ブチル-マロン酸ジニトリルのナトリウム塩(Natriumsalz)、および、受容体置換された<math>1, 4-ジハロゲン芳香族化合物から得ることができる(R. C. Wheland, E.L. Martin, J. Org. Chem. 1975, 40, 3101)。

# [0145]

さらに、マロジニトリルアニオン (Malodinitril-Anion) と P d ー触媒反応させ、続いて酸化した 1, 4 ージハロゲン芳香族化合物から、テトラシアノキノンジメタンが得られる (S.Takahashi at.al., Tetrahedron Letters, 1985, 26, 1553)。 【0146】

キノイド1, 4ーポリフェニレンE. A. Shalom, J. Y. Becker, I, Agranat, Nouveau Journal de Chimie 1979, 3, 643-5。

# [0147]

ヘテロ縮環キノンは、多段階合成方法 (mehrstufige Syntheseweg) により得られた (B. Skibo at al, J. Med. 1991, 34, 2954-61; H. Bock, P. Dickmann, H. F. Herrmann, Z. Naturforsch. 1991, 46b, 326-8, J. Druey, P. Schmidt, Helv. Chim. Acta 1950, 140, 1080-7).

#### [0148]

架橋されたキノイド化合物は、M. Matsuoka, H. Oka, T. Kitao, Chemistry Letters, 1990,2061-4; J. Dieckmann, W. R. Hertler, R. E. Benson, J.A.C.S. 1963, 28, 2719-24; K. Takahashi, S. Tarutani, J.C.S. Chem. Comm. 1994, 519-20; N.N. Woroschzov,

W. A. Barchasch, Doklady Akad. SSSR 1966, 166/3, 598に記載されている。 【0149】

縮環されたTCNQ化合物は、M. Matsuoka, H. Oka, T. Kitao, Chemistry Letters 1 990, 2061-4; B.S. Ong, B. Koeshkerian, J. Org. Chem. 1984, 495002-3に記載されている。

#### [0150]

ピラジノTCNQ化合物 (Pyrazino-TCNQ-Verbindungen) は、5,8-ジイオドキノクサリンを、マロジニトリルの塩化ナトリウムとパラジウム触媒反応させることにより得られる (T. Miyashi at al, J. Org. Chem. 1992,57,6749-55)。【0151】

ピラジノTCNQ化合物、および、他のヘテロ縮環誘導体は、様々な方法で製造される (Y. Yamashita at al Chemistry Letters, 1986, 715-8, F. Wudl at al, J. Org. Chem. 1977, 421666-7)。

縮環DCNQI化合物は、Huenig氏によると、相当するキノンから、合成される (J. Tsu netsugu at al, Chemistry Letters, 2002, 1004-5)。

#### [0152]

ヘテロ縮環DCNQI化合物は、Huenig氏によると、相当するキノンから合成される(T. Suzuki at al, J. Org. Chem. 2001, 66, 216-24; N. Martin at al, J. Org. Chem. 1996, 61, 3041-54; K. Kobayashi at al, Chemistry Letters, 1991, 1033-6; K. Kobayashi, K. Takahashi, J. Org. Chem. 2000, 65, 2577-9)。
【0153】

ヘテロ環式キノイド誘導体は、N.F. Haley, J. C. S. Chem. Comm. 1979, 1031, F. We ydand, K. Henkel Chem. B. 1943, 76, 818; H. J. Knackmuss Angew. Chem. 1973, 85, 16; K. Fickentscher, Chem. B. 1969, 102, 2378-83, D. E. Burton at al J. Chem. So c. (C) 1968, 1268-73に基づいて製造される。

# [0154]

異なる残基X, Yを有するキノイド構造は、様々な研究グループ (Arbeitskreisen) により合成された (T. Itoh, N. Tanaka, S. Iwatsuki, Macromolecules 1995, 28, 421-4; J. A. Hyatt, J. Org. Chem. 1983, 48 129-31; M.R. Bryce et al, J. Org. Chem. 1982, 57, 1690-6; A. Schoenberg, E. Singer, Chem. Ber. 1970, 103, 3871-4; S, Iwatsuki, T. Itoh, H. Itoh Chemistry Letters, 1988, 1187-90; T. Itoh, K. Fujikawa, M. Kubo, J. Org. Chem. 1996, 61, 8329-31; S. Iwatsuki, T. Itoh, T. Sato, T. Higuchi, Macromolecules, 1987, 20, 2651-4; T. Itoh et al Macromolecule2000, 33, 269-77; B. S. Ong, B. Koeshkerian, J. Org. Chem. 1984, 495002-3; H. Junek, H. Hamboeck, B. Hornischer, Mh. Chem. 1967, 98, 315-23; P.W. Pastors et al Doklady Akad. SS SR 1972, 204, 874-5; A. R. Katritzky et al Heterocyclic Chem. 1989, 26, 1541-5; N. N. Vorozhtsov, V. A. Barkash, S. A. Anichkina, Doklady Akad. SSSR 1966, 166,598)。

#### [0155]

テトラアセチルキノンメタン化合物またはその還元型 (reduzierte Formen) は、1,4ベンゾキノンおよびアセチルアセトンから得られる (J. Jenik, Chemicky prumysl 1985 35/60 1547, R. J. Wikholm. J. Org. Chem. 1985, 50, 382-4; E. Bernatek, S. Rams tad Acta Chem. Scand. 1953, 7, 1351-6)。

#### [0156]

ジトリフルオロアセトアミドは、トリフルオロ酢酸を用いて芳香族 1 , 4 - ジアミンから製造される (R. Adams, J. M. Stewart J. A. C. S> 1952, 20, 3660-4)。 Pb(IV) - アセテートを用いる酸化によってジアミンが得られる。

#### [0157]

他のジアミンまたはアミド構造は、B.C. McKusick at al J. A. C. S> 1958, 80, 2806 -15によって形成された。

# [0158]

3

〔実施例1〕

<N, N' -ジシアン-2, 5-ジクロロ-1, 4-ベンゾキノンジイミン>

3単位のN, N'ージシアンー2,5ージクロロベンゼンー1,4ジアミンを、 撹拌しながら20℃で、200単位の氷酢酸に懸濁させる。13単位の鉛ー(IV)ーテトラアセテートを加える。原材料全体が酸化するまで撹拌する。黄/茶色い沈殿物を沪過し、ベンゼンから再結晶させる(umkristallisieren)。

収量:64% Fp.:225℃

〔実施例2〕

1.5単位の2,3,5,6ーテトラフルオロー1,4ーベンゾキノンを、70単位の塩化メチレン中、7.6単位のチタン四塩化物に添加する。生成した黄色い錯体を、15単位のメチレン塩化物中の7.5単位のビスー(トリメチルシリル)ーカルボジイミドと、室温で撹拌しながら反応させ、4時間後氷に注ぐ。水層を、塩化メチレン で2回抽出する。有機層を合わせて(vereinigten organischen Phasen)、マグネシウム塩化物によって乾燥し、沪過し、真空中で濃縮し、石油エーテルから沈殿させ、改めて沪過する。得られた固体(Feststoff)は、トルエン/メチルシクロヘキサンの混合物から再結晶される。

収量:48%, Fp.:205℃

〔1,3,2-ジオクサボリン〕

本発明では、さらに、1,3,2-ジオクサボリン化合物を、半導体有機物質のドーピングに使用できる。

[0159]

本発明で使用される1,3,2-ジオクサボリン化合物は、一般式し

[0160]

【化12】

30

Formel L

で表される。ただし、Aは、2価残基である。この2価残基は、1つ以上の炭素原子を備えていてもよい。上記炭素原子は、一部または全てが、ヘテロ原子によって置換されていてもよい。ただし、m=0または0より大きい整数(例えば、1、2、3、4、5、6またはそれ以上、例えば、10以下または20以下)である。また、Xは、1座配位子であるか、あるいは、2つの配位子Xが共に1つの2座配位子を形成していることもある。架橋 $A_m$ は、この場合、6個以下、10個以下、または、20個以下の架橋原子を備えていてもよい。なお、架橋原子は、2つの1, 3, 2-ジオクサボリン環を相互結合するものである。架橋原子は、特に、炭素原子、および/または、ヘテロ原子でもよい。

[0161]

本発明で使用される1,3,2-ジオクサボリン化合物は、一般式LI 【0162】 【化13】

Formel LI

で表される。 ただし、Qは、3価残基であり、Xは、1 座配位子であるか、あるいは、2つの配位子Xが共に1つの2座配位子を形成していることもある。

#### [0163]

さらに、本発明で使用される1,3,2-ジオクサボリン化合物は、一般式LII

# [0164]

【化14】

Formel LII

で表される。この化学式は、化学式しの副産物(Unterfall)(ただしm=0)である。 しかし、2つの1,3,2-ジオクサボリンは、メソメリー相互結合している。 【0165】

# [0166]

【化15】

ただし、化学式では、それぞれ、様々なXおよび/または $R1\sim R3$ が、相互に同じものであっても、あるいは、異なるものでもよい。

# [0167]

記載の符号は、以下のことを意味している:

残基Xは、好ましくは陰性の(elektronegativen)固着原子(Haftatom)(例えば、フッ素、アルコキシ、アシロキシ、アリロキシ(Aryloxy)またはアロイロキシ(Aroyloxy))を有する1座配位子、または固着原子が好ましくは酸素であり、この固着原子は、架橋を介して、異なる原子配列、および、様々な数の架橋原子と相互結合しており、架橋に

よって、好ましくは5または6員環が生成されており、架橋の少なくとも1つの原子また は全ての原子が、炭素原子であることが好ましい2数配位子である。

#### [0168]

それぞれ相互に無関係なものであってもよい残基R1~R6は、水素、炭化水素基、特・ に、アルキル基またはシクロアルキル基、ヘテロアリール基も含めた置換または非置換ア リール基Arのいずれかである。上記炭化水素基は、場合によっては1つ以上のヘテロ原 子を備えていてもよい。上記アルキル基またはシクロアルキル基は、有利には一部または 全てがフッ素または炭素によって置換、特に、過ハロゲン化、特に好ましくは過フッ素化 されていてもよい。また、 $1\sim6$ または8または10の炭素原子(有利には最大10個の 炭素原子)を含むことが好ましい。これら炭素原子は、枝分かれして、または、枝分かれ せずに相互結合している。上記アリール基Arは、同じく、有利にはハロゲン、特にフッ 素または塩素によって置換されていてもよく、特に、過ハロゲン化、特に、過フッ素化さ れていてもよいが、共通して、1,3,2-ドクサボリン骨格に隣接した配置 (Stellung )の場合、これらを結合する炭素原子と共に、芳香族、ヘテロ芳香族、または、非芳香族 の分子微細部 (Molekuelfragment) (例えば、ベンゾ微細部、ナフト微細部、アントラセ ノ微細部、チエノ微細部、フラノ微細部、ベンゾチオフェノ微細部、ベンゾフラノ微細部 、インドロ微細部、カルバゾロ微細部、キノリノ微細部、テトラヒドロナフト微細部また はテトラヒドロキノリノ微細部)を形成できる。この場合、これら微細部は、依然として 、非常に様々な方法(例えば、フッ素または塩素などのハロゲン、および、アルキオキシ 、アリルオキシ、ジアルキルアミノまたはジアリルアミノ配列などの他のヘテロ原子含有 配列)によって置換されていてもよい。

#### [0169]

配列Aは、1,3,2-ジオクサボリン-残基の間の結合、または、好ましくは10個以下の原子を有する架橋である。この場合、架橋は、炭素原子またはヘテロ原子(例えばO,N,SまたはP)を含んでいてもよく、炭素原子は、一部または全てが、ヘテロ原子によって置換されていてもよい。場合によっては、架橋は、複数の架橋原子または不飽和架橋原子のみを備えていてもよい。架橋は、Qと同じく、例えば、架橋の全ての架橋原子が不飽和であることによって、仲介された分子微細部の1,3,2-ジオクサボリン-残基の間の変化を示していることが好ましい。

# [0170]

配列Qは、例えば、窒素原子または燐原子、トリアルキレン基またはトリアリレン基、および、トリヘテロアリレンアミノ基または燐基のいずれかである3価残基を意味している。Qの前の架橋は、1, 3, 2-ジオクサボリン残基の間の共役部(Konjugation)を仲介する分子微細部であることが好ましい。

#### [0171]

化学式L, LI またはLIIの化合物、特に化学式の型30~33の化合物中の残基Xが、2数配位子である場合、これは、有機ジカルボン酸(特にオキサル酸またはマロン酸、ベルンシュタイン酸(Bernsteinsaeure)およびグルタル酸など)の残基であることが好ましい。この場合、これらジカルボン酸は、最初に述べた(erstgenannten)そのアルキレン配列の化合物以外、依然として、アルキル配列またはアリール配列によって、芳香族ジカルボン酸(フタル酸およびその好ましくはハロゲンによって置換された環状の誘導体など)、有機ヒドロキシ酸(サリシル酸およびその環状置換された誘導体など)、1ーヒドロキシーナフタリンー2ー炭素酸、2ーヒドロキシーナフタリンー1ー炭素酸、マンデル酸(Mandelsaeure)、ワイン酸(Weinsaeure)、ベンジル酸およびその環において置換された誘導体の残基、カテコール(Brenzkatechin)およびその環において置換またはベンゾ残基によって縮合された誘導体、および、3、4ージオキシチオフェンから派生する1、2ージオキサレン(Dioxyaren)残基またはジオキシへタレン(Dioxyhetaren)残基、環式オキソジカルボン酸(方形酸(Quadratsaeure)、クロコン酸(Krokonsaeure)など)の残基に置換されていてもよい。

#### [0172]

配列AおよびQの目的は、配列AおよびQを結合する個々の1、3、2ージオクサボリ ン-残基の間に共役部を生成することである。この配列AおよびQは、多種多様な構造で もよく、2価または3価原子配列(酸素、硫黄または窒素または複数の相互共役結合した 2価または3価のアリール配列、ヘテロアリール配列、ポリエニル配列 (Polyenyl-Grupp ierung (en) またはポリメチニル配列 (Polymethinyl-Gruppierung (en) など) であるこ とが好ましい。この場合、各配列は、さらに他の置換基を備えていてもよい。さらに他の 置換基としては、特に、1~10個の炭素原子を含むアルキル基を挙げることができる。 これら炭素原子は、フッ素または塩素によってさらに置換されていてもよく、特に、過ハ ロゲン化または過フッ素化されていてもよい。また、上記配列は置換されていないアリー ル配列またはヘテロアリール配列、または、フッ素または塩素および電子誘引置換基によ って補正されていることが好ましいアリール配列またはヘテロアリール配列でもよい。た だし、フッ素または塩素および電子誘引置換基によって補正されていることが好ましいア リール配列またはヘテロアリール配列では、ヘテロ原子が、酸素、硫黄または窒素である ことが好ましく、1つ1つでも相互に組み合わせとしても生じる可能性があるが、シクロ アルキレン配列またはそのヘテロ環式類似物 (heterocyclischen Analoga) のように適切 な架橋配列となるように形成されていてもよい。

## [0173]

AまたはQが、アリール配列を表している場合、Aの場合のアリール配列は、配列34~36のうちの1つ以上であり、Qの場合は、配列37~39のうちの1つ、または、場合によっては複数でもあることが好ましい。この場合、上記配列は、一般的な置換基によって置換されていてもよく、一般的な置換基は、陰性の固着原子を備えていることが好ましい。また、型36の微細部では、残基 $R^5$ ,  $R^6$  が、同じであっても、あるいは、異なっていてもよく、水素、アルキルまたはフッ素および塩素、しかし、好ましくは、共通して、1~10個のC原子を有するnアルキル基、イソアルキル基またはシクロアルキル基によって置換された1つの炭素原子でもよい。この場合、化合物35または化合物39では、n が、1~4のうちの1つの偶数であることが好ましい。Wは、3価基(trivalente Gruppe)または3価原子(特にNまたはPまたは基42など)でもよいが、これに制限されない。

[0174]

【化16】

AまたはQが、ヘタリール基(HetaryIgruppe)を表している場合、Aの場合のヘタリール基は、一般的な化学式40または41の配列であることが好ましい。この場合、場合によっては、基Aでは、化学式40、41に基づく導入(Einleiten)も共に生じる可能性がある。また、Qの場合は、一般的な化学式42の配列であることが好ましい。これら配列では、残基R7およびR8は、アルキルー、アリルーまたはヘテロアリルー、および、ハロゲンまたはアルコキシ、アリロキシ、ジアルキルアミノまたはジアリルアミノなどの任意の置換基である。配列 $Z^1\sim Z^6$ は、好ましくは酸素、窒素、非置換窒素または置換窒素、または、燐などの2価ヘテロ原子である。nは、好ましくは $1\sim 4$ のうちの $1\sim 1$ 00代数、または、6、特に101代数)

【化17】

本発明の型30~33の化合物には、オキシビフェニレン単位またはチオフェニレン単位およびアミノトリフェニレン単位などの場合のように、相互結合としても上記の架橋配列を見出せるものも含まれる。しかしこの場合、各1,3,2-ジオクサボリン組織(Dioxaborinsystem)との結合は、ヘテロ原子に対する各任意の配置によって、しかし、好ましくは、1,4-結合によって可能である。本発明の化合物には、上記の架橋配列AおよびQに加えて、さらに、1,3,2-ジオクサボリン組織に固着している残基の1つも各架橋配列に取り入れるものも含まれる。その結果、一般的な化学式43~46の化合物が生じる。これらの化合物では、配列XおよびR1~R3 が、上記のような価(Bedeutung)、R4 は、残基R1~R3 の1つに対応する価を有している。

[0176]

【化18】

符号Kは、2つの側面を持つ1,3,2-ジオクサボリン含有分子構造を結合、好ましくは共役相互結合(konjugativ miteinander verknuepft)する配列を表している。このことは、例えば、2つの側面を有する配列の直接融合、または、アリール微細部またはヘタリール微細部を組み込むこと(Einbau)により可能である。

# [0177]

以下の化合物は、本発明で使用できる1,3,2-ジオクサボリンの例を示す: 【0178】 【化19】

$$F_{sc} + C_{sc} + C$$

化合物 $31f\sim31i$ は、化学式型Lの化合物(ただしm=0)を示している。化合物 30g,  $31a\sim31e$ , 31jは、化学式型Lの化合物(ただしm=1)を示している。ただし、化合物31bの場合、Ad-C(=CR1R2)ーに等しく、mは1に等しい。また、化合物31d, 31jの場合、Ad-CR1=CR2-に等しく、mは1に等しい。

# [0179]

化合物32a, 32bは、一般式LIの化合物を示している。 【0180】

化合物31k~31n,31o,31pは、一般式LIIの化合物を示している。

# [0181]

〔1,3,2-ジオクサボリンの製造方法〕

<1, 4-ビス $\frac{1}{2}$ (2, 2-ジフルオロ-4-メチル-1, 3, 2-ジオクサボリニル  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

[0182]

【化20】

・無水酢酸(50mL)中の1,4-ジアセチルベンゾール(0.01モル)の溶液に、室温で、撹拌しながら、フッ化ホウ素エーテル化合物(10mL)を滴下する。1日置いて、沈殿した固体を沪過し、エーテルによって洗浄する。融点293~298℃。 【0183】

<5, 7-ビスメトキシ-2, 2-ジフルオロ-4-メチル-8-(2, 2-ジフルオロ-4-メチル-1, 3, 2-ジオキサボリニル)-ベンゾ [d] 1, 3, 2-ジオクサボリン>

# 【化21】

# [0184]

無水酢酸  $(0.9 \pm \nu)$  中の1, 3, 5-トリメトキシーベンゾール  $(0.1 \pm \nu)$  の溶液に、室温で、撹拌しながら、フッ化ホウ素/酢酸  $(0.3 \pm \nu)$  を滴下する。1日置いて、沈殿した固体を沪過し、エーテルによって洗浄し、トルエン/ニトロメタンから再結晶させる。融点  $217 \sim 219 \sim$ 

[0185]

<2, 2, 7, 7ーテトラフルオロ (Tetrafuor) -2, 7ージヒドロ-1, 3, 6, 8ードクサ-2, 7ージボラーピレン (pyren) >

[0186]

【化22】

1 g 05, 8-ジヒドロキシ-1, 4-tフトキノンと、1.  $5 m 1 OBF_3-x-$ テル化合物とを、乾燥したトルエン中で2時間、湯浴 (Wasserbad) を用いて、撹拌しながら加熱する。室温にまで冷却した後、赤茶色の結晶沈殿物 (kristalliner Niederschlag) が析出する。この沈殿物は、乾燥した氷酢酸から再結晶させることができる。融点165  $\infty$ 

## [0187]

, 7-ジボラーベンゾ [e] ピレン>

【0188】

【化23】

10gのキニザリン(Chinizarin)と、10mlのBF<sub>3</sub>-エーテル化合物とを、乾燥したトルエン中で2時間、湯浴を用いて、撹拌しながら加熱する。室温にまで冷却した後、赤茶色の結晶沈殿物が析出する。この沈殿物は、乾燥した氷酢酸から再結晶させることができる、融点249~251℃。

[0189]

<2, 2, 8, 8-7, -7, -2, 8-3, -1,

[0190]

【化24】

10gの1,5-ジヒドロキシー9.10-アントラキノンと、10mlのBF $_{3}$ -エーテル化合物とを、乾燥したトルエン中で2時間、湯浴を用いて、撹拌しながら加熱する。室温にまで冷却した後、赤色の結晶沈段物が析出する。この沈殿物は、乾燥した氷酢酸から再結晶させることができる。融点>350°C。

[0191]

[0192]

【化25】

無水酢酸  $(0.9 \pm \nu)$  中のトリフェニルアミン  $(0.1 \pm \nu)$  の溶液に、室温で、撹拌しながら、フッ化ホウ素/酢酸  $(0.3 \pm \nu)$  を滴下する。 1 日置いて、沈殿した固体を沪過し、エーテルによって洗浄し、氷酢酸/ニトロメタンから再結晶させる (umkristallisiert)。 融点  $305 \sim 307 \circ c$ 。

[0193]

<1,3,5-トリー(2,2-ジフルオロー4-メチルー1,3,2-ジオクサボリニル)ーベンゾール>

[0194]

【化26】

無水酢酸  $(0.6 \pm \nu)$  とフッ化ホウ素/氷酢酸  $(0.2 \pm \nu)$  とを含む混合物に、撹拌しながら45℃で、1,3,5-トリアセテルベンゾール  $(0.05 \pm \nu)$  をゆっくりと滴下する。その結果生じる混合物を、さらに8時間撹拌し、次に、冷却する。ジエチルエーテル  $(100 \, \text{mL})$  を加えた後、沈殿物を沪過し、氷酢酸によって洗浄し、ニトロメタンから再結晶させる、融点>360℃。

[0195]

<7,9ージメチルー1,4,6,10ーテトラオクサー5ーボラースピロ[4.5] デカー7,9ージエンー2,3ージオン>

[0196]

【1比27】

アセチルアセトン  $(0.1 \pm h)$ 、オキザルル酸  $(0.1 \pm h)$  およびホウ酸  $(0.1 \pm h)$  を、トルエン  $(200 \, \text{mL})$  中で、溶液が透明になり、水が分離しなくなるまで加熱する。冷却後、沈殿した生成物を沪過し、シクロヘキサンによって洗浄する。融点  $187 \pm 189 \, \text{m}$ 

[0197]

[0198]

【化28】

トリアセチルメタン(0.1モル)とフッ化ホウ素-エーテル化合物(0.15モル)とを、エーテル(200mL)中で20時間、室温で撹拌する。続いて、沈殿物を沪過し、シクロヘキサンによって洗浄する。融点>250℃。

[0199]

<2, 3-x $\sqrt{y-7}, 9-t$  $\sqrt{2-2}$  $\sqrt{4-2}$  $\sqrt{2-2}$  $\sqrt{2-2}$ 

[0200] 【化29】

カテコール(0.1モル)、ビスー(4-クロロベンゾイル)ーメタン(0.1モル) およびホウ酸(0.1モル)を、トルエン(250mL)中で、溶液が透明になり、水が・・・・ 分離しなくなるまで加熱する。冷却後、沈殿物を沪過し、シクロヘキサンによって洗浄す る。融点312~315℃。

## [0201]

#### 〔マトリックス物質〕

本発明では、通常はOLEDまたは有機太陽電池に使用されるホール輸送物質HTなど の有機半導体物質に適切なドーパントに付いて説明する。半導体物質は、本質的にホール 誘導性であることが好ましい。本発明のキノン型およびジオクサボリン型のドーパントの ために、以下のことが該当することがある。

#### [0202]

マトリックス物質は、一部(10または25重量%を上回る部分)が、または、大部分 (50重量%または75重量%を上回る部分)が、メタルフタロシアニン錯体含んでいて も、あるいは、完全にメタルフタロシアニン錯体から構成されてもよい。この場合、オリ ゴマーは、好ましくは2~500またはこれより多い、好ましくは2~100または2~ 50または2~10のモノマー単位を含んでいる。場合によっては、オリゴマーは、>4 、>6または>10またはそれ以上のモノマー単位を含んでいてもよい。特に、上記の範 囲の場合も、つまり、例えば4または $6\sim10$ 個のモノマー単位、6または $10\sim100$ 個のモノマー単位または10~500個のモノマー単位が含まれていてもよい。モノマー およびオリゴマーは、置換されていても、置換されていなくてもよい。この場合、ブロッ クポリマーまたは混合ポリマーも、上記のオリゴマー、トリアリルアミン単位との化合物 、または、スピロービフルオレン (Bifluoren) 化合物から取り出すことができる。上記 のマトリックス物質は、相互に結合して存在していることもあり、場合によっては、他の マトリックス物質と結合していることもある。マトリックス物質は、アルキル残基または アルコキシ残基などの、電子を移動させる(elektronenschiebende)置換基を含んでいて もよい。アルキル残基またはアルコキシ残基は、低いイオン化エネルギーを有しているか 、あるいは、マトリックス物質のイオン化エネルギーを低減する。 [0203]


マトリックス物質として使用される金属フタロシアニン錯体またはポルフィリン錯体は 、主要基金属原子(Hauptgruppenmetallatom)または従属基金属原子(Nebengruppenmeta llatom)を含んでいてもよい。金属原子Meは、例えば、オクソ錯体 (Me=O)、ジオ クソ錯体(O=Me=O)、イミン錯体、ジイミン錯体、ヒドロクソ錯体、ジヒドロクソ 錯体、アミノ錯体またはジアミノ錯体(だたし、これらに制限しない)の形態で、それぞ れ4、5または6重に配位されていてもよい。フタロシアニン錯体またはポルフィリン錯 体は、一部が水素と化合していてもよい。しかし、この場合、メソメリー環組織を破壊し ないことが好ましい。フタロシアニン錯体は、中央原子 (Zentralatom) として (例えば 、マグネシウム、亜鉛、鉄、ニッケル、コバルト、マグネシウム、銅、または、バナジル (=VO)を含んでいてもよい。ポルフィリン錯体の場合、同じまたは他の金属原子または オクソメタル原子が存在していることがある。

#### [0204]

特に、このようなドープ可能なホール輸送物質HTは、N,N'ー過アリール化されたベンジジン、または、型TPD(アリール基の1つ、複数、または、全てのが、芳香族へテロ原子を含んでいてもよい)などの他のジアミンなどのアリール化ベンジジン、N,N', 一過アリール化されたスターバースト化合物や、化合物TDATA(この場合、アリール基の1つ、複数または全ては、芳香族へテロ原子を含んでいてもよい)などの適切なアリール化されたスターバースト化合物でもよい。アリール残基は、特に、上記の化合物のそれぞれのために、フェニル、ナフチル、ピリジン、キノリン、イソキノリン、ペリダジン、ピリミジン、ピラジン、ピラゾール、イミダゾール、オクサゾール、フラン、ピロル、インドールなどを含んでいてもよい。各化合物のフェニル基は、チオフェン基によって一部または全体が置き換えられていてもよい。

[0205]

【化30】



使用するマトリックス物質は、全体が、1つの金属フタロシアニン錯体、トリアリルアミン単位を有するポルフィリン錯体、または、スピロービフルオレンー化合物から構成されていることが好ましい。

## [0206]

[0207]

他の適切な有機マトリックス物質、特に、半導体特性とホール伝導度とを有する物質も 使用できる

#### 〔ドーピング〕

ドーピングを、特に、以下のように行える。ドーパントに対するマトリックス分子、または、場合によってはオリゴマーマトリックス物質のモル比率は、マトリックスモノマー対ドーパント1:10000、好ましくは $1:1\sim1:1000$ 、特に好ましくは $1:5\sim1:1000$ 、例えば、 $1:10\sim1:100$ 、例えば、約 $1:50\sim1:100$  または $1:25\sim1:50$ でもある。

# 〔ドーパントの気化〕

各マトリックス物質(ここでは、好ましくはホール伝導度マトリックス物質HTとして示す)を、以下の方法の1つ、または、組み合わせて使用することにより、本発明で使用されるドーパントによってドーピングできる。

- a) HT用の源(Quelle)とドーパント用の源とを用いて真空中で混合気化する
- b) HTとドーパントとを連続的に蓄積 (Deponieren) し、続いて、ドーパントを熱処理 によって入力拡散させる
- c)ドーパントの溶液によってHT層をドーピングし、続いて、溶媒を熱処理により気化する
- d)ドーパントの表面に形成された層を通してHT層の表面をドーピングする

ドーパントを前駆体化合物から気化することによりドーピングを行う。この前駆体化合物は、過熱および/または照射の際に、ドーパントを放出(freisetzen)する。照射は、

電磁線、特に、可視光、UV光または、IR光(例えば、それぞれ、レーザー光、または、他の照射方法)によって行える。照射時に、基本的に気化に必要な熱が提供される。気化する化合物または前駆体または化合物錯体(充電一転送一錯体など)の特定の帯域に、目的を絞って照射してもよい。これは、例えば、励起状態に変化させることによって、錯体の分裂による化合物の気化を簡単にするためである。以下に記載の気化条件は、照射しない気化条件を対象としており、比較のために、同じ気化条件を使用できる。【0208】

前駆体化合物として、例えば、以下のものを使用できる:

a) 混合化合物、または、化学量論的な化合物、または、混合結晶の化合物。なお、上記 化合物は、ドーパントと、不活性揮発性物質(例えば、ポリマー、モルジーブ(Molsieb )、酸化アルミニウム、シリカゲル、オリゴマーまたは気化温度の高い他の有機または無 機物質)とを含むものである。この場合、ドーパントは、大抵の場合、分子間力(van-de r-Waals Kraefte) および/または水素架橋結合によって、この物質と結合している。 b) 混合化合物、または、化学量論的な化合物、または、混合結晶の化合物。なお、上記 化合物は、ドーパントと、ある程度電子供与型であり不揮発性の化合物Vとを含むもので ある。この場合、かなり多くの電子を含む (elektronenreichen) ポリ芳香族化合物、ま たは、ヘテロ芳香族化合物、または、気化温度の高い他の有機または無機物質を有する電 荷移動錯体中でのように、ドーパントと化合物Vとの間にほぼ完全な電荷輸送が生じる。 c) 混合化合物、または、化学量論的な化合物、または、混合結晶の化合物。なお、上記 化合物は、ドーパントと、ドーパントと共に気化され、ドープされる物質HTと同じまた はより高いイオン化エネルギーを有する物質とを含むものである。従って、有機マトリッ クス物質中の物質は、ホール用の固着場所を形成しない。この場合、物質は、本発明では 、マトリックス物質(例えば、金属フタロシアニンまたはベンジジン誘導体)と同じ物で もよい。他の適切な揮発性の共同物質(Co-Substanzen)(ハイドロキノン、1,4-フ ェニレンジアミンまたは1-アミノー4-ヒドロキシベンゼン(Hydroxybenze)またはそ のほかの化合物は、キンヒドロンまたは他の電荷移動錯体を形成する。 [0209]

#### 〔電子素子〕

本発明の有機化合物は、特に層または導電経路の形状に構成することができ、この有機化合物を、ドープされた有機半導体物質を生成するために使用することにより、多数の電子素子または電子素子を含む装置を製造できる。特に、本発明のドーパントを、有機発光ダイオード(OLED)、有機太陽電池、特に $10^3\sim10^7$ 、好ましくは $10^4\sim10^7$ または $10^5\sim10^7$ の高い整流値比率(Gleichrichtungsverhaeltnis)を有する有機ダイオード、または、有機電界効果トランジスタを製造するために使用できる。本発明のドーパントによって、ドープされた層の伝導度を改善し、および/または接触部からドープされた層への電荷担体注入を改善できる。特に、OLEDの場合、素子は、ピン構造または逆転構造でもよいが、これに制限されない。しかし、本発明のドーパントの使用は、上記の有利な実施例に制限されていない。

#### [0210]

#### 〔実施例〕

本発明を、実施例を参考にしながら詳しく説明する。

# [0211]

さて、本発明で使用される化合物、特に、キノンまたは1, 3, 2-ジオクサボリンの上記に記載の物質類(Stoffklasse)を含む上記に例を挙げた化合物は、様々なホール誘導体(Lochleiter)のためのドーパントとして、以下のように使用される。ホール誘導体は、特定の超小型電子的または光電子的な素子(例えば、OLED)を製造するために使用されるものである。この場合、ドーパントを、マトリックスのホール輸送物質と同時に連続的に高真空(約 $2\times10^{-4}$  Pa)中で、高温気化できる。マトリックス物質の一般的な基板蒸着速度(Substratbedampfungsrate)は、0. 2 n m / 秒(密度約1. 5 g / c m 3)である。密度を同じとすると、それぞれ所望のドーピング比率に応じて、ドーパ

ントの蒸着速度を $0.001\sim0.5$  n m./秒の間で変化させることができる。以下に、気化温度を、基板蒸着装置と関連して記載する。この場合、F4TCNQの気化温度は、本発明で使用されるドーパントと同じ条件下では、80である。これは、同じ予め規定されている時間単位(例えば、5秒)で、同じ層厚(例えば、1 n m)で基板上に析出するためである。

#### [0212]

以下の例では、ドープされたHT物質を含む長さ1mm、幅0.5mmの電流経路を介して、1Vのときの電流測定を行う。この条件下では、事実上、ZnPcが電流を伝導していない。

# [0213]

#### 〔実施例3〕

気化温度T(evap.)は、85℃である。2つの成分(Komponent)、すなわち、マトリックスとドーパントとを、50:1の比率で、真空中で蒸着する。この場合、伝導度は、 $2.4\times10^{-2}$  S/cmである。このときの層厚と電流の関係を図1および以下の表43に示す。

(0214)

【表43】

層厚	電流
(nm)	(n A)
5	69.05
10	400.9
1 5	762.5
2 0	1147
2 5	1503.2
3 0	1874.4
3 5	2233.4
4 0	2618
4 5	3001.5
5 O	3 4 2 7

# 〔実施例4〕

気化温度T (e vap.)は、114Cである。蒸着した層における 2つの化合物の比率は、50 ( $\forall$  v) 70 ( $\forall$  v) 10 ( $\forall$  v)

## [0215]

# 【表44】

層厚	電流
(n m)	(n A)
5	42.66
1 0	179.4
1 5	3 3 4 . 2
2 0	484
2 5	635.5
3 0	786
3 5	9 4 6
4 0	1091.5
4 5	1 2 5 3
5 0	1409.8

# 〔実施例5〕

 $\langle N, N' - \tilde{\nu} \tilde{\nu} r \nu - 2, 5 - \tilde{\nu} \rho u u - 3, 6 - \tilde{\nu} r \nu r u - 1, 4 - 4 - 4 / \nu \tilde{\nu} r v = 2 \times (C12F2DCNQI)$  によるZnPcoドーピング>

[0216]

# 【表45】

層厚	電流	層厚	電流
(nm)	(n A)	(nm)	(n A)
5	1.1648	55	66.012
10	4.7852	60	74.335
15	9.7211	65	82.449
20	15.582	70	90.251
25	21.985	75	97.968
30	28.866	80	106.14
35	35.45	85	114.58
40	42.249	90	122.84
45	49.747	95	131.1
50	57.86	100	139.59

## 〔実施例6〕

 $\langle N, N' - \vec{\nu} \vec{\nu} \vec{\nu} \vec{\nu} - 2, 3, 5, 6, 7, 8 - \sqrt{7} \tau \vec{\nu} \vec{\nu} - 1, 4 - \tau \tau + 1 = 1, 2 = 1, 4 - \tau \tau + 1 = 1, 4 - \tau + 1$ 

気化温度T (e v a p.) は、122 C である。ドーパントとマトリックスとを、1:25 の比率で、担体上に真空中で蒸着する。この場合、伝導度は、 $2\times10^{-3}$  S / c m に達する。このときの層厚と電流の関係を図4および以下の表46に示す。 【0217】

# 【表46】

層厚	電流	層厚	電流
(n m)	(nA)	(nm)	(n A)
5	6.4125	55	300.85
10	26.764	60	333.18
15	52.096	65	365.28
20	79.286	70	397.44
25	107.22	<b>7</b> 5	431.58
30	135.36	80	464.29
35	165.63	85	498.18
40	199.68	90	529.63
45	234.01	95	560.48
50	267.59	100	590.82

# 〔実施例7〕

気化温度T (e v a p.) は、170 C である。層を、比率1:25 (ドーパント:マトリックス) で真空中で蒸着する。この場合、伝導度は、 $4.5 \times 10^{-4}$  S /c m である。このときの層厚と電流の関係を図5および以下の表47 に示す。

## [0218]

# 【表47】

層厚	電流
(n m)	(n A)
1 0	0.94
1 5	2.43
2 0	4.46
3 0	9.84
4 0	16.33
5 0	23.66
6 0	31.54
7 0	39.6
8 0	47.5
9 0	5 6
100	63.5

#### 〔実施例8〕

<2, 2, 7, 7、- テトラフルオロ-2, 7 - ジヒドロ-1, 3, 6, 8 - ドクサー2, 7 - ジボラーペンタクロローベンゾ [e] ピレンによるZnPcのドーピング> 気化温度T(e v ap.) は、140 C である。層を、比率1:25(ドーパント:マトリックス)で真空中で蒸着する。この場合、伝導度は、 $2.8 \times 10^{-5}$  S/c m である。このときの層厚と電流の関係を図6 および以下の表48に示す。 【0219】

# 【表48】

1.

層 厚	電 流
(nm)	(n A)
5 0	1. 12
5 5	1.49
6 0	1.89
6 5	2. 32
7 0	2.88
7 5	3. 56
8 0	4. 25
8 5	5
9 0	5. 9
9 5	6.94
100	8. 1

# 【産業上の利用可能性】

# [0220]


本発明にかかる有機ドーパントとしての有機メソメリー(mesomere)化合物の使用により、多数の電子素子または電子素子を含む装置を製造できる。特に、本発明のドーパントを、有機発光ダイオード(OLED)、有機太陽電池、特に $10^3\sim10^7$ 、好ましくは $10^4\sim10^7$ または $10^5\sim10^7$ の高い整流値比率(Gleichrichtungsverhaeltnis)を有する有機ダイオード、または、有機電界効果トランジスタを製造するために使用できる。

# 【図面の簡単な説明】


# [0221]

- 【図1】実施例3における層厚と電流との関係を示すグラフである。
- 【図2】実施例4における層厚と電流との関係を示すグラフである。
- 【図3】実施例5における層厚と電流との関係を示すグラフである。
- 【図4】実施例6における層厚と電流との関係を示すグラフである。
- 【図5】実施例7における層厚と電流との関係を示すグラフである。
- 【図6】実施例8における層厚と電流との関係を示すグラフである。


【図1;




【図2】




【図3】




【図4】



【図5】



【図6】



(72)発明者 ホルスト, ハルトマン

ドイツ連邦共和国、01326 ドレスデン、ヴォルナーシュトラーセ 4

(72)発明者 オラフ,ツァイカ

ドイツ連邦共和国、06727 タイセン、ガルテンシュトラーセ 2ツェー

(72)発明者 マルティン, ファイファー

ドイツ連邦共和国、01139 ドレスデン、アルトトラッハウ 4

(72)発明者 ヨウシュェン, ツェン

ドイツ連邦共和国, 01069 ドレスデン, ホーホシュールシュトラーセ 48/17-12

Fターム(参考) 3K007 AB11 AB18 DB03

5F110 AA16 GG05 GG06 GG42 HJ16 HJ17